

Sto-Putzgrund

Наполненное, пигментированное органически связанное предварительное покрытие.

Характеристика			
Свойства	<p>Очень хорошо содействует схватыванию. Продлевает время открытой обработки штукатуривания. Устойчив к щелочам по DIN 18 558. Регулирует впитываемость.</p>		
Оптика	Тонируется по системе STO-Color.		
Область применения			
<p>Для наружных работ. Пигментированное с наполнителем промежуточное покрытие для последующего нанесения силиконовой или органической штукатурки. Не наносить на влажную или загрязненную поверхность.</p>			
Технические данные			
Группа продуктов	Грунтовка		
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, оксид титана, неорганические пигменты, карбонат кальция, двуокись кремния, тальк, вода, алифаты, гликоль, эфир, добавки, консерванты.		
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель
	Плотность	DIN 53217	1,5
<p>¹⁾ g/cm³ = kg/l При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.</p>			
Рекомендации по обработке			
Основа	<p>Основа должна быть прочной, чистой, сухой и несущей, также не содержать микроорганизмов, пыли и отделяющихся частиц. Отслаивающую штукатурку удалить. Новая нижняя штукатурка должна быть выдержана не менее 14 дней.</p>		
Первичная обработка основы	<p>Поверхность предварительно тщательно очистить (под напором пара). При наличии грибка или плесени поверхность предварительно обработать при помощи StoPrim Fungal или StoPrim Fungal C. При наличии на поверхности никотина или копоти ее необходимо обработать StoPrim LP после соответствующей подготовки. Проверить прочность обрабатываемой поверхности. Непрочные слои удалить.</p>		
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C, при более низких температурах и повышенной влажности применять Sto-Putzgrund QS.		
Последовательность слоёв	<p>Грунтовочный слой При очень пористой основе - StoPrim Plex или StoPrim Micro. Промежуточный слой: Sto-Putzgrund Отделочный слой: силиконовые или органические штукатурки.</p>		
Подготовка материала	<p>Sto-Putzgrund готов к обработке и в зависимости от основы разводится водой макс до 10 %. Перед нанесением материал хорошо размешать. Для минеральной основы разведение макс. до 5% водой</p>		
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	Белый	Про слой,	0,3 кг/м ²
	Цветной	Про слой	0,3 кг/м ²
Точный расчет определяется на объекте.			

Sto-Putzgrund

Наполненное, пигментированное органически связанное предварительное покрытие.

Обработка	Грунтовку можно наносить и обрабатывать вручную при помощи кисти, валика или аэрозодем. Дальнейшая обработка после высыхания, как правило, на следующий день (+ 20 °C/65% относительная влажность воздуха).
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой
Поставка	
Цвет	Цвет натуральный и тонируется по системе StoColor System
Тонировка	При помощи StoColor или StoTint Aqua макс. до 1%
Возможности специальной регулировки	Противогрибковая и противомикробная защита поставляется (в виде защитной пленки). При заказе дополнительно обозначьте "Консервирующая пленка" (дополнительная плата). Следует учитывать, что защитное действие противогрибкового средства ограничено. Высокое щелочное воздействие сокращает действие защитной пленки. Sto-Silikatputz может поставляться дополнительно с защитной пленкой. При заказе обязательно укажите "Консервирующая пленка" (дополнительная цена).
Хранение	
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	03.03.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@stoeu.com	