




## Техническое описание Артикул 2963

# Superdeck 2 WS

Интерьерная краска без содержания растворителей  
и пластификаторов

Устойчива к истиранию по DIN 53 778 SM


Класс влажного истирания по DIN EN 13300 – класс 2



На водной  
основе




Для внутрен-  
них работ



Температура  
нанесения



Нанесение  
кистью/  
валиком/  
распылением  
Airless/Airmix



Кол-во нане-  
сения за один  
рабочий  
проход



Хранить в  
прохладном,  
защищенном  
от замерза-  
ния месте/  
защищать от  
влаги/ плотно  
закрывать  
емкость



Срок  
хранения

### Сфера применения

Remmers Superdeck 2 WS используется в качестве кроющего покрытия для всех типов оснований для внутренних отделочных и ремонтных работ. Подходящими основаниями являются в первую очередь штукатурные растворы группы PII и PIII, известковые и гипсовые штукатурки, кладки из силикатного кирпича, древесно- и твёрдо-волоконные плиты, гипсокартонные листы, грубоволокнистые обои.

### Свойства продукта

Высокоукрывистая, экономичная, удобная в нанесении дисперсионная краска для внутренних работ, соответствующая предъявляемым к качеству требованиям SM согласно DIN 53 778. Продукт Superdeck 2 отличается высокой паропроницаемостью. При желании покрытию можно придать свойство устойчивости к плесени. Благодаря высококачественному связующему продукт Superdeck 2 WS согласно DIN 53 778 явля-

### Свойства продукта

#### Параметры продукта на момент поставки

Связующее:	акриловая дисперсия
Пигмент:	диоксид титана
Наполнитель:	минеральный наполнитель
Плотность:	1,5 кг/л
Вязкость:	соотв. методу нанесения
Средство для разбавления:	вода
Цвет:	белый
По DIN 53778:	стойкость к истиранию

#### Согласно DIN EN 13300

Влажное истирание:	Класс 2
Контрастное соотношение:	Класс 1 (<99,5 %) при удельном расходе 8,5 м <sup>2</sup> / литр
Степень блеска:	матовая (<10 при угле 85°)
Максимальный размер зерна:	мелкий (<100µ)

ется влагостойким и прочным к истиранию материалом. Благодаря высокой кроющей способности имеет хорошее соотношение «цена – производительность». В большинстве случаев для получения высокоукрывистого покрытия достаточно нанесения в один слой. Содержание диоксида титана гарантирует высокую степень белизны. Колеруется дисперсионными

полноцветными красками или специальными колорантами.

### Основание

Основание должно быть прочным и свободным от загрязнений, пыли, остатков масел и жира. Трещины, отверстия, а также поврежденные участки и отслоения штукатурки заделать соответствующим раствором (для гипсовой штукатурки ис-

пользовать заполняющую шпатлевку). Гипсовые строительные плиты, гипсовые штукатурки и готовые штукатурки, а также гипсокартонные плиты загрунтовать продуктом Remmers Tiefgrund W. При наличии на поверхности известковых натеков удалить их с помощью шлифования, очистить от пыли и загрунтовать продуктом Tiefgrund W.

Кладку из силикатного кирпича загрунтовать продуктом Silikatgrundierung D. Древесно- и твердо-волокнистые плиты, а также фибро-цементные плиты загрунтовать продуктом Tiefgrund W. Прочно приклеенные обои, а также грубоволокнистые обои под покраску и рельефные бумажные обои покрыть продуктом Superdeck 2 WS без предварительной подготовки. Не прочно приклеенные обои полностью удалить. Клейстер и бумажную макулатуру смыть. Старые клеевые и известковые покрытия полностью смыть водой и обильно нанести продукт Tiefgrund W с помощью щетки. На основания с высокой впитывающей способностью рекомендуется предварительно нанести продукт Superdeck 2 WS в 2 слоя, разбавив водой на 10% по объему. Благодаря этому достигается финишный слой ляжет более однородно.

## Применение

На подготовленное прочное основание, а также на существующие дисперсионные покрытия продукт Superdeck 2 WS можно наносить сразу. Наносить продукт валиком, кистью или методом распыления.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

2963 TM\_Superdeck 2 WS\_11 16 TK-JEn-Ke

## Температура применения:

Не наносить при температуре основания и воздуха ниже + 5°C.

## Рабочий инструмент, очистка

Валик, кисть малая, кисть-макловица, распылительный аппарат безвоздушного распыления (Airless). Оборудование и инструмент очищать водой.

## Форма поставки, расход, условия хранения

### Форм поставки:

Ведро пластиковое 5 л и 15 л

### Расход:

100 - 150 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от свойств основания

### Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения 12 месяцев.

## Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Код продукта  
M-DF01

