

Dupa-Putzfestiger

Грунтовка глубокого проникновения с содержанием растворителей, прозрачная, без ароматических соединений, для наружных и внутренних работ



Описание продукта

Область применения

Высокачественное бесцветное специальное грунтовочное средство для внутренних и фасадных поверхностей, используемое для предварительной обработки пористых штукатурных и бетонных поверхностей, с песчаной осыпью, а также для подложек с механически удаленными старыми покрытиями. Прочные старые покрытия с меловой осыпью укрепляются на поверхности. Старые, непрочные покрытия грунтовка Dupa-Putzfestiger растворяет, так чтобы они отходили от подложки.

Применение на теплоизоляционных композиционных системах с полистирольной изоляцией и штукатурках с содержанием полистирола.

Свойства

- не содержит ароматических соединений
- укрепляет подложки с меловым и песчаным осыпанием
- подходит для СФТК с полистиролом и штукатурок с содержанием полистирола

Связующее

Полимеризационная смола, растворенная в органических растворителях

Упаковка

10 л

Цвет

прозрачная

Хранение

Хранить в прохладном месте, но не на морозе

Технические параметры

- Плотность: ок. 0,9 г/см³

Область применения в соответствии с технической информации номер 606

внутри 1	внутри 2	внутри 3	снаружи 1	снаружи 2
+	+	+	+	+
(-) не подходит / (○) условно подходит / (+) подходит				

Применение

Подготовка подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положение Порядка подряда на оказание стоительных услуг (VOB), часть C, DIN 18363, абз. 3. Информацию по поводу пригодности материала на различных подложках и их предварительной обработки Вы можете найти в нашей ТИ Nr. 650 „Подложки и их предварительная обработка“.

Метод нанесения

Нанести с помощью инструментов, устойчивых к воздействию растворителей, затем втереть в подложку кистью.

Разбавление

При необходимости разбавить макс. 10 % Caparol AF-Verdünner. Использовать только этот разбавитель.



Структура покрытия	На нормальные и слабо впитывающие поверхности наносится в неразбавленном состоянии. На сильно впитывающие поверхности наносится в технике "мокрое по мокрому". Наносить, хорошо втирая, кистью, устойчивой к воздействию растворителей. Грунтовка не должна образовывать закрытую глянцевую пленку.
Расход	В зависимости от впитывающей способности поверхности 150–300 мл/м ² . Точный расход определяется пробным путем на объекте.
Условия применения	Может применяться и при морозе, но только в случае если поверхность сухая и свободная ото льда.
Сушка/время сушки	при температуре +20 °С и относительной влажности 65 % поверхность может подвергаться дальнейшей обработке через 12 часов. При более низкой температуре воздуха и стены нужно рассчитывать на увеличение времени сушки, при необходимости на несколько дней.
Инструменты	продукт тщательно втирается в поверхность кистью, устойчивой к воздействию растворителей. Возможно нанесением способом распыления Airless. Нельзя использовать распылители со сжатым воздухом.
Нанесение безвоздушным методом (Airless)	Угол распыления: 60° Распылитель: 0,029" Давление: 50-60 бар Рабочие инструменты после употребления почистить нитроразбавителем или чистящим средством для кистей.
Замечание	Совместимость с другими материалами: Dura-Putzfestiger нельзя смешивать с другими материалами.

Замечание

Указания для безопасного применения	Жидкость и пар воспламеняемы. При проглатывании и попадании в дыхательные пути может быть смертельным. Предположительно, может быть опасным для плода при беременности. Вредно для водных организмов, может оказывать на водоемы длительное вредное воздействие. Перед применением необходимо ознакомиться с особыми указаниями. Беречь от жары, горячих поверхностей, искр, открытого пламени и прочих источников возгорания. Не курить. Применять только на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Надевать защитные перчатки/защитную одежду/ защитные очки/ защитную маску для лица. При проглатывании сразу обратиться в центр информации по ядовитым веществам или к врачу. Не вызывать рвоту. Повторяющийся контакт может вызывать сухость кожи и образовывать трещины на коже. Содержит: декан, 2,2,4,6,6-пентаметилгептан, алканы, C9-12-изо, 1-изопропил-2,2-диметилтриметилендиизобутират.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала необходимо сдать в пункт сбора старых красок/лаков, а высохшие остатки материалов утилизируются как строительные отходы и отходы при сносе или как бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	для данного продукта (Cat. A/h): 750 г/л (2010). Данный продукт содержит макс. < 650 г/л VOC.
Код продуктов ЛКМ	GISCODE: BSL60
Декларация состава	Полиакрилатная смола, алифаты, сложные эфиры, гликолевые эфиры
Подробные информации	см. паспорт безопасности
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Тел.: +7 495 660 08 49 Факс: +7 495 6455799 e-mail: daw@daw-se.ru

Техническая информация 669 · Состояние на февраль 2020

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и конкретных объектных условий. Данная техническая информация утрачивает силу при выходе в свет ее новой редакции.

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная, д.3, г. Москва, Россия, RU-125493. Тел. (495) 660-08-49 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.daw-se.ru, www.caparol.ru E-Mail: daw@daw-se.ru
ИУП "Диском", ВУ-224004, Республика Беларусь, Брестская обл., Брестский р-н, Тельминский с/с, 4В АПК в районе Аэропорта «Брест», тел.: +375 162 55 97 17, Internet: www.caparol.by, E-Mail: info@caparol.by
ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200-А, с. Вита Почтовая, Киевская обл. Украина UA-08170 · Тел. (+38) 044 379 06 91 · Факс +38 044 379 06 85 Internet: www.caparol.ua E-mail: info@caparol.ua
SIA DAW Baltica Mēluzņu iela 17-2, Rīga, Latvija, LV-1067 · Tālrūns: +371 67 500-072 · Fakss: +371 674 406 60 · Internet: www.caparol.lv E-pasts: info@daw.lv