


Pullex Renovier-Grund

50236 ff

Восстанавливающая грунтовка



Описание продукта

Пигментированная кроющая защитная пропитка без содержания ароматических соединений бытового и небытового назначения с биоцидными веществами для обработки деревянных наружных изделий. Расход продукта из расчёта контрольной нормы ок. 200 г/м²

Особые свойства

Используемые действующие вещества соответствуют австрийской экологической норме ÖNORM B 3802 или стандарту DIN 68800-3 защиту от грибка синевы (испытание по EN 152-1) и разрушающих древесину грибов (испытание по EN 113), а также оказывают профилактическое действие против поражения насекомыми (испытание по EN 46). Расход продукта из расчёта контрольной нормы прикл. 200 г/м² (Сертификат о признании №. 6/93).

Действующие вещества (B, P, Iv)

0,7 % Дихлофлуанид
0,6 % Тебуконазол
0,05 % Перметрин

Восстанавливающая грунтовка Pullex Renovier-Grund 50236 ff дополнительно к эффекту пропитки способствует выравниванию и осветлению деревянного основания.

Подходит для санации лессирующих и кроющих покрытий.
При необходимости возможен подбор оттенка в системе смешивания цветов ADLER Color Farbmischsystem.

Сфера применения

Санация сильно выветрившихся, впитывающих влагу деревянных изделий, например, деревянных домов, козырьков, деревянной обшивки, балконов, окон, ставней и ворот.

Способ нанесения

Наносить кистью, **не распылять!**

Предварительная обработка основания

Выветренную посеревшую древесину, старые отслаивающиеся остатки краски, пыль и загрязнения открацевать с помощью латунной проволочной щётки, а в конце отшлифовать шкуркой зернистостью 60–100,

12-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

чтобы убрать острые края твёрдых годовичных колец.

Пропитка и грунтование

Нанести 1 толстый слой восстанавливающей грунтовки Pullex Renovier-Grund 50236 ff, участки древесины с повышенной впитываемостью прокрасить 2 слоями («мокрый по мокрому»).

Избегать высыхания в толстых слоях лака, в противном случае требуется шлифовка шкуркой зернистостью 220 или соответствующим нетканым абразивным волокном!

Нанесение кроющего покрытия

Лессирующее с содержанием растворителя:

2 слоя глазури Pullex Top-Lasur 50550 ff цветной для деревянной обшивки, балконов и дверей и пр. (сравн. Памятку)

2 слоя глазури Pullex Fenster-Lasur 50413 для окон и дверей (сравн. Памятку)

Кроющее с содержанием растворителя:

2 слоя Pullex Color 50530 ff (сравн. Памятку)

Кроющее, водный раствор (только для санации):

Требуется промежуточная шлифовка!

2 тонких слоя Pullex Aqua-Color 53331 ff (сравн. Памятку)

Разведение

При желании ADLER Adlerol без ароматических соединений 80301; продукт готов к обработке.

Температура применения и объекта

Не ниже + 5 °C

Время высыхания (при температуре помещения 20 °C)

Готов к покрытию кроющими лаками с содержанием растворителей (Pullex Plus-Lasur, Pullex Color и пр.) прибл. через 12 часов.

Готов к покрытию разводимыми в воде кроющими лаками (напр., Pullex Aqua-Color 53331 ff), прибл. через 48 часов (только для санации).

Восстанавливающую грунтовку Pullex Renovier-Grund 50236 ff зашлифовать!

Внимание:

Холод и влажность могут замедлить процесс высыхания!

Рабочие инструменты

Сразу после использования очистить с помощью ADLER Adlerol 80301.

Укрывистость (за одно нанесение)

8–12 м²/л

Оттенок

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Лиственница | 50200 |
| Бежевый | 50236 |
| Базовый оттенок Y для колеровки | 50255 |
| Базовый оттенок W20 для колеровки | 50256 |

Емкость

| | |
|-------------|--------------------------|
| Лиственница | 750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л |
| Бежевый: | 750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л |

Базовый оттенок Y: 750 мл, 2,5 л, 5 л, 10 л
Базовый оттенок W20: 750 мл, 2,5 л, 10 л

Срок годности

Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке.

Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания/образования плёнки.

Данные по технике безопасности

Соблюдать требования директив по использованию средств для защиты древесины и паспорта безопасности к данным веществам!

При использовании тряпок, пропитанных продуктами, высыхающими путём окисления, существует опасность самовозгорания! Тряпки, пропитанные Renovier-Grund 50236 ff, просушивать в расплавленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.

Средства для защиты древесины содержат биоцидные вещества для защиты от поражения грибом и/или насекомыми. Поэтому их можно использовать только при наличии предписаний по защите древесины или если это необходимо в отдельных случаях. Не обрабатывать большие площади внутренних помещений, никогда не применять в жилых помещениях и спальнях, запрещено применять в помещениях, где осуществляется получение, производство, хранение или продажа продуктов питания или корма.

Не использовать для древесины, расходуемой на строительство ульев или саун, или для древесины, находящейся в длительном контакте с почвой и/или водой.