

Capalac Classic Seidenlack

Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения долговечных шелковисто-глянцевых финишных покрытий в наружном и внутреннем секторе.



Описание продукта

Область применения:	Эмаль на основе алкидной смолы для нанесения особенно долговечных финишных шелковисто-матовых покрытий, подвергающихся механическим нагрузкам, в наружном и внутреннем секторе. Наносится на грунтованные поверхности или на старые покрытия с несущей способностью.
Свойства продукта:	Продукт колеруется в широкий спектр цветовых тонов и применяется для нанесения идеально укрывистых, гладких и устойчивых к царапинам покрытий. Со слабым запахом при нанесении и сушке, легко наносится, очень хорошо растекается и быстро сохнет.
Основа материала:	Алкидная смола с растворителями, без ароматических углеводородов.
Упаковка:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 750 мл ▪ 2,5 л
Цветовой тон:	<p>Может автоматически колероваться в системе Capalac.</p> <p>Базу 1 можно наносить в белом цветовом тоне.</p> <p>Базу 3 применять только в колерованном состоянии.</p> <p>При использовании цветовых тонов со слабой укрывистостью, например, красного, оранжевого, желтого, рекомендуется нанести грунтовочное покрытие подходящего цветового тона. Capalac Classic Seidenlack, Capalac AllGrund, Capalac Vorlack можно получить в цветовом тоне грунтовочной системы с помощью колеровочной техники ColorExpress.</p> <p>Указание: при использовании светлых цветовых тонов и белого тона лакированная поверхность может пожелтеть из-за тепла и химического воздействия, например, от паров аммиака из чистящих средств, клеящих или уплотнительных материалов. Такое пожелтение является типичным для материала и не может служить основанием для рекламации.</p> <p>Устойчивость цветового тона согласно инструкции BFS № 26:</p>



Связующее: класс В.

Пигментация: группа 1-3 в зависимости от цветового тона.

Степень глянца:

Шелковисто-гляnceвая.

Хранение:

В прохладном месте. Хранить упаковку плотно закрытой.

Технические характеристики:

Плотность: ок. 0,9-1,1 г/см³ в зависимости от цветового тона.

Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Пригодность в соответствии с Технической информацией № 606.

Определение областей применения.

Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
0	0	0	+	+
(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит				

Применения

Подходящие подложки:

Прогрунтованное и предварительно лакированное дерево, металл, твёрдый ПВХ.

Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ.

Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать 13 %.

Подготовка поверхности:

Деревянные поверхности:

деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить смолу, засолки и т.п. Обломать острые края (см. инструкцию BFS №18).

Железо, сталь:

подготовить железные и стальные поверхности до нормативного состояния SA 2 ½ (дробеструйным способом) или ST3 (машинным способом) в соответствии с DIN EN ISO 12 944-4.

Цинк, твёрдый ПВХ:

аммиачная промывка шлифовальным материалом по инструкции BFS № 5 и 22.

Алюминий (не элоксал):

чистка нитро-разбавителем или фосфорной кислотой шлифовальным материалом по инструкции по BFS № 6.

Старые покрытия:

отшлифовать старые покрытия и/или выщелочить. Покрытия без несущей способности удалить.

Способ нанесения:

Применение:

Наносится кистью, валиком, распылителем. Перед нанесением хорошо перемешать.

Структура покрытия:

Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, дерев. материалы	внутр. работы	Отшлифовать	---	CapalacClassic Grundierfarbe	Если требуется CapalacClassic Seidenlack	CapalacClassic Seidenlack
Деревянные детали	наружн. работы	BFS № 18	CapalacHolz-Imprägniergrund	Capalac Classic Grundierfarbe	CapalacClassic Seidenlack	
Железо, сталь	внутр. работы	Удалить ржавчину / очистить	---	CapalacClassic Metall Grund	Если требуется CapalacClassic Seidenlack	
	наружн. работы	Удалить ржавчину / очистить	---	2 x Capalac Classic Metall Grund	Capalac Classic Seidenlack	
Цинк	внутр. работы	BFS № 5	---	Capalac AllGrund	Если требуется Capalac Classic Seidenlack	
	наружн. работы	BFS № 5	---	2 x Capalac AllGrund	CapalacClassic Seidenlack	
Алюминий	внутр. работы	BFS № 6	---	Capalac AllGrund	Если требуется Capalac Classic Seidenlack	
	наружн. работы	BFS № 6	---	Capalac AllGrund	Capalac Classic Seidenlack	
Твёрдый ПВХ	внутр. / наружн. работы	BFS № 22	---	Capalac Classic Grundierfarbe	Если требуется CapalacClassic Seidenlack	
Старые покрытия с несущей способностью	внутр. / наружн. работы	Отшлифовать/выщелочить	--- ¹⁾	Capalac Classic Grundierfarbe	Если требуется Capalac Classic Seidenlack	
Батареи без покрытия	внутр. работы	Удалить ржавчину / очистить	---	Capalac Classic Metall Grund до 100 °C	Capalac [®] Classic Seidenlack	²⁾ CapalacClassic Seidenlack
Батареи с заводским покрытием	внутр. работы	Отшлифовать	---	Disbon 481 EP-Uniprimer до 100 °C	Capalac [®] Classic Seidenlack	²⁾ CapalacClassic Seidenlack

1. Повреждённые участки старых покрытий обработать в зависимости от поверхности.
2. На батареи не наносить лак белых тонов, т.к. существует опасность пожелтения.

Указание: для порошковых покрытий и покрытий Coll-Coating, а также других критических подложек сначала обязательно нужно обработать пробный участок и проверить адгезию.

Расход:

	Нанесение кистью	Нанесение валиком
Расход в мл/м ² на 1 слой	100-120	90-110

Величина расхода приблизительная, могут быть отклонения в зависимости от подложки. Точную величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте.

Условия применения:

Температура:

Мин. + 5°C для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Время сушки:

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65%:	Поверхность сухая от пыли	Поверхность сухая на ощупь	Можно наносить дальнейшее покрытие кистью	Можно наносить дальнейшее покрытие распылителем
Часы	4	8 – 10	24	8 – 16

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Чистка инструментов:

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или заменителем скипидара.

Указания

Дополнительные сведения:

Сведения об опасности/указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки):

Жидкости пар воспламеняются.

Повторяющийся контакт может вызвать сухость кожи и образование трещин на коже.

Хранить в недоступном для детей месте.

Бережёт жары / искр / открытого пламени / держать дальше от горячей поверхности. Не курить.

Недопускать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

Применять только на улице или в хорошо проветриваемых областях.

Избегать высвобождения в окружающую среду.

ПРИПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержит бутаноноксим. Может вызывать аллергические реакции.

Дополнительные сведения:

см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдать в пункт сбора старых лаков.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. А): 500 г/л. Этот продукт содержит макс. 500 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-LL01

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №2062 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>

