

StoLook Diamant

Прозрачное дисперсионное покрытие с мелкими эффектными пигментами

Характеристика					
Функция		Устойчива к истиранию по DIN 53 778.			
Область применения					
Только для внутренних работ Для покрытия стен и потолков. Очень хорошо подходит как на гладкие так и на шероховатые поверхности. а) высоко качественное, износостойкое эффектное покрытие для улучшения и облагораживания существующих покрытий. Эффект зависит от падения и яркости света. а) применение например на стекло обои (StoTex), штукатурные и гладко зашпаклёванные поверхности. Не наносить на влажную и загрязненную поверхность.					
Технические данные					
Группа продуктов		Эффектное покрытие			
Состав		По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, органические эффектны пигменты, вода, гликоль эфир, алифаты, спирт, аддитивы, консерванты (без хлористых соединений).			
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
		Плотность	DIN 53 217	1,0	g/cm ¹)
		¹⁾ г/см ³ =кг/л При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке					
Основа		Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора и отделяющихся частиц. Основа / Sto-грунтовки			
Первичная обработка основы		Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить			
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Последовательность слоёв		Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие : Sto-латексные краски: StoColor Latex 3000, StoColor Latex 4000, StoColor Latex 5000, StoColor Latex 9000, Отделочное покрытие : StoLook Diamant			
Подготовка материала		При нанесении валиком - развести около 5-15% воды. При нанесении распылителем – развести около 30 % воды.			
Расход		Артикул	Способ нанесения	Расход	
			Слой	0,16-0,20л/м ²	
		Расход зависит от состояния основы и метода нанесения. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.			
Обработка		Наносить при помощи кисти или валика. StoLook Diamant наносить равномерно по всей площади, валиком с ворсом овцы или ламы. Далее необходимо разгладить в одном направлении структуру ворса на поверхности, при помощи валика с пенопористым материалом (губка). Материал при мокром нанесении молокообразный, а при высыхании прозрачный.			

StoLook Diamant

Прозрачное дисперсионное покрытие с мелкими эффектными пигментами

	<p>В зависимости от толщины слоя, прозрачные покрытия за счёт преломления света, имеют склонность к разному оптическому действию (Желтоватый или сероватый оттенок).</p> <p>Различная толщина слоя, может возникнуть в нишах, углах, оконных проёмах, за счёт «урезания» работ, т.е на уже высохшую поверхность наносят повторно валиком покрытие. Еще могут возникнуть полосы и места нахлёста, из за использования испорченного инструмента, которые после высыхания имеют отчётливое отличие.</p> <p>Работы по «урезанию» и заключительное покрытие, должно выполняться по принципу мокрое по мокрому. А равномерное нанесение материала по всей площади должно выполняться исправленным и подходящим инструментом.</p> <p>Нанесение распылителем: StoLook Diamant наносить Sto- вороночным пистолетом Sto-Trichterpistole. Диаметр насадки (форсунки)-4мм. Мощность компрессора 300-400 л/мин. Давление- 3-4 Бар. Время высыхания около 8 ч (+ 20 °C/65% относительная влажность воздуха).</p>
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой
Хранение	
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	10.08.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
<p>Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com</p>	