

Aquawood Ligno+ Sealer spritzfertig

59114

Промежуточное покрытие под нанесение распылением



Описание продукта

Водорастворимое промежуточное покрытие на основе акриловой дисперсии с хорошей заполняющей способностью и благоприятными условиями для шлифовки.

Высокая эластичность и устойчивость к разрушению.

Очень высокая устойчивость к погодным условиям и хорошая прозрачность при нанесении на прозрачные конструкции. Промежуточное покрытие в тандеме с Ligno+ Base 57960/Ligno+ Sealer 59110/Ligno+ Sealer и добавлением 59114/Ligno+ Top 59111 защищает хвойную древесину от голубой и грибковой плесени.

Особые свойства

Сведение к минимуму повреждений поверхности лиственницы или других хвойных пород. Особенно подходит для округлых и гладких поверхностей.

Сфера применения

Промежуточное покрытие для деревянных окон и дверей, особенно для крупнопористых древесных пород, при желании добиться высокого качества покрытия смолистых хвойных пород и при возникновении нарушении их трёхслойного строения.

Способ нанесения

Распыление (водной или водно-воздушной смесью)

Грунтовка

1 x Aquawood Ligno+ Base 57960
 Время промежуточного высыхания: 4 часа
 Не шлифовать!

Промежуточное покрытие

Aquawood Ligno+ Sealer 59110: погружение в раствор. (см. инструкцию). Промежуточная сушка не менее 2 часов.

Шлифовка: зернистость 220-240.

Дополнительно для лиственницы или подобных высокосмо-листных пород: нанесение распылением 1x Aquawood-Ligno+ Sealer 59114 с толщиной влажного слоя 100-125 мкм и промежуточной сушкой не менее 2 часов. Шлифовка: зернистость 220-240.

Заполнение всех V-образных канавок и рубцов от сучков с помощью ADLER 55630 с промежуточной сушкой не менее 1 часа.

09-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Заключительное покрытие	1 x Aquawood Ligno+ Top 59111 (см. инструкцию)
Разведение	Развести водой в случае необходимости. Продукт готов к распылению.
Температура применения и объекта	Не ниже +10 ° C. Высокая влажность и/или низкие температуры замедляют время высыхания.
Время высыхания (при 20 °C)	Около 2 часов
Рабочий инструмент	После использования сразу же очистить водой. Высохшие остатки краски удалить с помощью ADLER Aqua-Cleaner 80080 или ADLER Abbeizer 95125.
Удельный расход (на каждый слой)	Практическое потребление: безвоздушным напылением: 200-250 г/м ² или 100-125 г/м ² при нанесении на оконный профиль
Емкость	5 кг, 25 кг, 120 кг
Условия хранения	В прохладном месте при ненулевой температуре.
Срок годности	Около года в оригинальной закрытой упаковке.
Оттенки	Натуральный.
Особые инструкции	Пожалуйста, прочтите рабочую инструкцию о покрытии оконных профилей путём распыления.
Информация по безопасности	Соблюдать указания паспорта по безопасности!