


Pullex Aqua-Plus

53101 ff



Описание продукта

Разводимый в воде, прозрачный лак для защиты древесины на основе акриловых или алкидных смол для сегмента «сделай сам» и для профессионального использования.

Светостойкие, тонкодисперсные специальные пигменты гарантируют превосходную защиту от УФ излучения.

Особые свойства

Данное покрытие защищает от синей гнили и грибка.

Сфера применения

Деревянные наружные компоненты непостоянных размеров, такие как деревянные дома, навесы, деревянные покрытия, балконы, заборы и т.д.

Также данный продукт пригоден для обновления лаковых покрытий на основе растворителей.

Способ нанесения

Кисть (мягкая акриловая кисть), без распыления!

Грунтовочный слой

1 x цветной лак Pullex Aqua-Impragnierung 51320 ff (пропитывающая грунтовка) (см. информационный бюллетень) для защиты от синей гнили, грибка и паразитов, для выравнивания различных поглощающих способностей и для упрочнения древесного волокна. При добавлении примерно 20% Pullex Aqua-Plus 53101 ff выбранного оттенка в бесцветный Pullex Aqua-Impragnierung 51320 ff ультрафиолетовая защита может дополнительно увеличиться, при этом, достигается внешний вид, который особенно подчеркивает структуру. Время сушки составляет примерно 4 часа.

Чистовое покрытие

2 слоя x цветной лак Pullex Aqua- Plus, неразбавленный
Промежуточное время сушки около 8 часов

Окончательный оттенок зависит от собственного цвета древесины. Для гарантии хорошей устойчивости к внешним атмосферным воздействиям нужно нанести два цветных слоя. Наилучшую устойчивость к внешним атмосферным воздействиям дают средние оттенки. В ситуациях со значительными внешними воздействиями нужно избегать слишком светлых и слишком темных оттенков.

Уход за покрытием:

Поверхности, которые остались неповрежденными, нужно очистить от пыли и грязи и кисточкой нанести один – два слоя Pullex Aqua- Plus 53101 ff более светлого цвета.

02-10

P.T.O

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац

Тел.: 0043/5242/6922-190, факс: 0043/5242/6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователя, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Продолжение

Обновление покрытия: Древесину, качество которой ухудшилось из-за атмосферных воздействий, нужно очистить, удалив ослабленные слои, пыль и грязь латунной проволочной щеткой. Далее нужно действовать, как при новом применении.

Разбавитель для разведения: Вода. Доставляемый продукт готов к применению.

Температура применения и объекта Не ниже + 10 °C
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют сушку..

Время высыхания (при 20 °C) Можно нанести верхний слой примерно через 8 часов.

Рабочий инструмент Сразу же после использования нужно промыть водой. Удалите остатки засохшей краски с помощью средства ADLER Rote Krahe (пятновыводитель) 95125.

Кроющая способность: 8-10 м²/л на один слой

Емкость 750 мл, 2.5 л, 10 л

Условия хранения В прохладном месте, но не ниже температуры замерзания

Срок годности Минимум 3 года в оригинальной упаковке

Оттенки:

Ива	53102	Орех	53110
Дуб	53103	Палисандр	53111
Сосна	53104	Каштан	53115
Лиственница	53105		

Все оттенки смешиваются друг с другом.
Кроме того, основные оттенки: бесцветный лак W30 53101 и W20 53113 для тонирования согласно диаграмме цветов ADLER «редакция 21, сырая древесина».
Окончательный оттенок зависит от цвета лака, расхода и оттенка грунтовки древесины. Рекомендуется приготовить образец из оригинальной древесины.

Информация по безопасности Следует выполнять предписания соответствующего паспорта безопасности.