

StoMiral Kalk K / R / MP

Не органически связанная внутренняя штукатурка. Со структурой под «Шубу»-**StoMiral Kalk K**, «Бороздчатая»- **Sto Miral Kalk R** и «Моделируемая»- **Sto Miral Kalk MP**.

Характеристика				
Функция	Обладает высокой диффузией. Психологически не вызывает сомнений.			
Оптика	Ограничено тонируется по системе StoColor-System.			
Обработка	Обрабатывается также машинным способом. Лёгкая, приятная обработка.			
Область применения				
Только для внутренних работ. На стены и потолки. Критические основания предварительно проверить на пригодность.				
Технические данные				
Группа продуктов	Не органически связанная внутренняя штукатурка.			
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, оксид титана, неорганические пигменты, карбонат кальция, кизельгур, тальк, вода, аддитивы, связующие консерванты (без хлористых соединений).			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность	DIN 18 555	1,8-1,9	g/cm ³ ¹⁾
	pH-уровень	VIQP 011	12-13	
	Паропроницаемость μ-уровень ⁴⁾	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	90-100	
	Паропроницаемость sd-уровень	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	0,1	kg/(m ² ·v·h)
¹⁾ g/cm ³ = kg/l ²⁾ вычислено при 23 °C ³⁾ вычислено из sd-уровня и толщины слоя При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.				
Рекомендации по обработке				
Основа	Основа должна быть чистой, сухой, не содержать крошек строительного мусора. Основа / Sto-грунтовок			
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность Не несущие покрытия удалить			
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Последовательность слоёв	Грунтовочный слой: в зависимости от характера и качества основы. Промежуточное покрытие: Sto-Prep In , цветной тон которого должен соответствовать цветному тону отделочного покрытия. Отделочное покрытие: StoMiral Kalk K / R / MP			
Подготовка материала	Материал необходимо разбавить макс. 2% водой, до обрабатывающей консистенции. Перед нанесением материала, его необходимо хорошо перемешать. При использовании машинной техники, необходимо установить соответствующую подачу воды.			

StoMiral Kalk K / R / MP

Не органически связанная внутренняя штукатурка. Со структурой под «Шубу»-**StoMiral Kalk K**, «Бороздчатая»- **Sto Miral Kalk R** и «Моделируемая»- **Sto Miral Kalk MP**.

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
	K-1,5мм белый/цветной		2,0 кг/м ²
	K-2,0мм белый/цветной		3,0 кг/м ²
	K-3,0мм белый/цветной		4,5 кг/м ²
	R-1,5мм белый/цветной		2,0 кг/м ²
	R-2,0мм белый/цветной		3,1 кг/м ²
	MP- белый/цветной		1,5-4,0 кг/м ²
	Расход зависит от состояния основы и метода нанесения Приведенные данные – ориентировочны. При необходимости точный расчёт выполнить на объекте.		
Обработка	StoMiral Kalk наносится на величину зерна, мастерком или гладилкой из нержавеющей стали а затем разравнивается Структурирование: Материал структурируется при помощи мастерка или гладилки, из пластика или дерева. StoDecolit обрабатывается при помощи Sto-вороночного пистолета (Sto-Trichterpistole) или другими подходящими машинами (мелко зернистые). Дальнейшая обработка после высыхания, как правило через 24 часа (при +20 °C /65% влажности воздуха).		
Высыхание	Указания к высыханию: Предусмотренные гипсовые шпаклёвочные массы, при устройстве потолков из гипсокартона, могут быть особенно чувствительны к влажности. И это может привести к вздутию и разбуханию шпаклёвочной массы, что в конечном итоге может привести к откалыванию поверхности. Поэтому Союз гипсовой индустрии рекомендует, обеспечить быстрое высыхание поверхности, при достаточной температуре и проветривании.		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	Ограничено тонируется по системе StoColor-System.		
Оттенок	Оттеняется с макс. 1% StoTint Aqua		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой упаковке, беречь от мороза.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	10.08.2004		
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>		
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com			