# Pullex Fenster-Lasur 50413
# Лазурь для окон




**Описание продукта**

Тонкослойная восстанавливающая лазурь с содержанием растворителя без ароматических соединений бытового и небытового назначения на базе высококачественных алкидных смол. Специальные пигменты и УФ-фильтры гарантируют долгосрочную защиту от атмосферных воздействий. Системное покрытие без содержания биоцидов в сочетании с восстанавливающей грунтовкой Pullex Renovier-Grund 50236 ff оказывает эффективное профилактическое действие против грибка синевы древесины (B), разрушающих древесину грибков (P) и поражения насекомыми (Iv).

**Сфера применения**

Для реставрации изделий, полностью или частично соответствующих постоянным размерам, таких как деревянные окна, деревянные двери, ставни и ворота.

**Способ нанесения**

Нанесение кистью

**Предварительная обработка**

Удалить непригодные для покраски, отслаивающиеся покрытия (средство для удаления краски ADLER Farbabziehschaber 96422), плотно прилегающие покрытия зашкурить (зернистость 60) и отшлифовать (зернистость 120).

**Грунтование**

**Древесина хвойных пород:** 1 слой восстанавливающей грунтовки Pullex Renovier-Grund 50236 ff (сравн. Памятку), время высыхания прибл. 12 часов

**Древесина лиственных пород:** Подобрать оттенок, гармонирующий с глазурью Pullex Plus-Lasur 50314 ff. При обработке древесины лиственных пород с глубокими порами, например, дуба, учитывать необходимость более частых восстановительных работ.
Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут значительно замедлить процесс высыхания.
На древесине экзотических пород (например, ироко) время высыхания может быть более продолжительным из-за содержащихся в ней компонентов.

**Нанесение кроющего покрытия**

**Древесина хвойных пород:** 2 слоя глазури для окон



ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

| | |
|---|---|
| | Pullex Fenster-Lasur 50413 желаемого оттенка<br>**Древесина лиственных пород:** 2 слоя глазури для окон Pullex Fenster-Lasur 50413 соответствующего оттенка<br>«Естественный для древесины лиственных пород»<br>Время промежуточного высыхания прибл. 6 часов<br>Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут значительно замедлить процесс высыхания. |
| **Разведение** | Продукт готов к обработке. |
| **Температура применения и объекта** | Не ниже + 5 °C |
| **Время высыхания** (при температуре помещения 20 °C) | Готов к покрытию лаком прибл. через 6 часов |
| **Рабочие инструменты** | Сразу после использования очистить с помощью ADLER Adlerol 80301. |
| **Укрывистость** (за одно нанесение) | 8–10 $м^2$/л |
| **Емкость** | 750 мл, 2,5 л |
| **Оттенок** | W30 50413 для колировки согласно палитре для древесины ADLER Living Wood, редакция 21. |
| **Условия хранения / Срок годности** | Не более 5 лет в невскрытой заводской упаковке.<br>Рекомендуем перелить содержимое вскрытой упаковки в более мелкую тару для предотвращения загустевания/образования плёнки. |
| **Данные по технике безопасности** | Соблюдать требования директив по использованию средств для защиты древесины и паспорта безопасности к данным веществам!<br>**При использовании тряпок, пропитанных продуктами, высыхающими путём окисления, существует опасность самовозгорания! Тряпки, пропитанные Fenster-Lasur 50413, просушивать в расправленном виде. Хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.** |