

SeidenLatex

Признанное качество для шелковисто-глянцевых интерьерных покрытий.



Описание продукта

Область применения

Для высокоизносостойких, устойчивых к истиранию и подчеркивающих структуру поверхности шелковисто-матовых покрытий в интерьере.

В особенности предназначена для поверхностей с высокой поверхностной нагрузкой, таких как школы, больницы, детские сады, общественные здания, офисные помещения, отели, рестораны, вестибюли, лестничные пролеты и пр., т.к. покрытие исключительно износостойкое и при этом хорошо очищается.

Кроме того превосходно подходит для древесно-стружечных, рельефных или тисненых обоев, а также стеклообоев Capaver, для благородного подчеркивания фактуры с шелковисто-глянцевым эффектом.

Свойства

- водоразбавляемая, экологичная, со слабым запахом
- высокая степень белизны
- паропроницаемая, $sd < 0,3$ м
- пригодная для мытья и устойчивая к водным бытовым дезинфицирующим и чистящим средствам
- легко наносится
- щелочестойкая, при этом не омыляется

Связующее

Дисперсия искусственной смолы.

Упаковка

- **База 1:** 2,5 л, 5 л, 10 л;
- **Базы 2 и 3:** 2,5 л, 5 л, 10 л.

Цвет


- **База 1:** белый;
- **Базы 2 и 3:** прозрачные, применяются только в отколерованном виде.

Caparol-SeidenLatex колеруется вручную полнотонными и колеровочными красками CaparolColor (бывшие Alpinacolor) или AVA – Amphibolin. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала на точность соответствия требуемому тону. На основании находящихся в одной плоскости применять материал только одной производственной партии (см. номер партии на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе заколерованной в наиболее приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуются второе кроющее покрытие.

SeidenLatex колеруется также машинным способом в системе ColorExpress во все популярные цветовые коллекции. Для предотвращения возможных отклонений оттенков рекомендуется перед применением проверять материал на точность соответствия требуемому тону. На основаниях находящихся в одной плоскости применять материал только одной производственной партии (см. номер партии на упаковке). Сочным интенсивным оттенкам присуща ограниченная укрывистость. Поэтому при таких оттенках рекомендуется предварительно наносить кроющее покрытие на белой базе заколерованной в наиболее приближенный к финишному пастельный оттенок. Возможно потребуются второе кроющее покрытие.

Степень глянца

Шелковисто-глянцевая (средний глянец по DIN EN 13 300)



Хранение
Технические параметры

В прохладном месте, но не на морозе.

Технические параметры по DINEN 13 300:

При колеровке возможны отклонения по техническим данным.

■ Влажное истирание (истираемость):	Класс 2, соответствует устойчивой к истиранию согласно DIN 53778
■ Степень контрастности (укрывистость):	2 класс укрывистости при выходе от 6 м ² /л и расходе 150 мл/м ²
■ Максимальная величина зерна:	тонкий (< 100 μm)
■ Плотность:	Ок. 1,3 г/см ³

Применение

Подходящие подложки

Основания должны быть без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. Соблюдать положения о подрядно-строительных работах части C по DIN 18363 абзац 3.

Подготовка подложки

Минеральные штукатурки растворных групп P II и P III:

прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать OptiGrund E.L.F или CapaSol LF.

Гипсовые штукатурки группы P IV:

нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund. Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить, нанести грунтовочное покрытие Caparol-Tiefgrund TB.

Гипсоволокнистая плита:

на впитывающие основания нанести грунтовочное покрытие OptiGrund E.L.F или Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненных гладких основаниях нанести грунтовочное адгезионное покрытие Caparol-Haftgrund.

Гипсокартон:

сошлифовать шпатлевочные наплывы и заусеницы. Мягкие участки гипсовой шпатлевки закрепить с помощью Caparol-Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund, OptiGrund E.L.F или CapaSol LF. Листы с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:

удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающиеся субстанции.

Пористый бетон:

нанести грунтовочное покрытие Caparplex, разбавив в соотношении 1 : 3 водой.

Силикатный кирпич и песчаник:

окрашивать без предварительной обработки.

Керамическая и облицовочная кладка:

произвести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Несущие покрытия:

матовые покрытия с низкой впитывающей способностью окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям, лаковым и эмалевым покрытиям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Покрытия без несущей способности:

непрочные лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе искусственных смол удалить без остатка. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F. Покрытия минеральных красок без несущей способности удалить механическим способом без остатка и обеспылить. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Клеевые краски:

Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Неокрашенные древесно-стружечные, рельефные или тисненые бумажные обои:

Окрашивать без предварительной обработки.

Непрочные обои:

удалить без остатка, клей и остатки бумаги смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Пораженные плесенью поверхности:

плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать с помощью Capatox или FungiGrund и дать хорошо высохнуть. Нанести грунтовочное покрытие в соответствии с видом и особенностями основания. При сильно пораженных поверхностях финишное покрытие выполнять с помощью Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W. При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (например, порядок применения биологически активных и опасных веществ).

Поверхности с пятнами никотина, разводами, копоты или жира:

никотиновые загрязнения, а также копоты или жировые пятна смыть водой с добавлением жирорасщепляющих бытовых моющих средств и дать хорошо высохнуть. Высохшие водные разводы очистить щеткой сухим способом. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund.

Дерево и древесные материалы:

Покрывать водоразбавляемой и экологичной акриловой или усиленной полиуретаном эмалью серии Capacryl.

Мелкие дефекты:

после соответствующих подготовительных работ зашпатлевать с помощью Caparol-Akkordspachtel согласно строительных норм и загрунтовать.

Метод нанесения

Кистью, валиком или оборудованием безвоздушного напыления.

Безвоздушное напыление:

Угол напыления: 50°
 Форсунка: 0,021–0,026"
 Давление: 150–180 бар
 Рабочие агрегаты и инструмент промыть водой сразу после применения.

Структура покрытия

Грунтовочное и промежуточное покрытие:

выполнить Caparol-SeidenLatex разбавленной максимум 10 % воды.

Финишное покрытие:

нанести Caparol-SeidenLatex разбавленной максимум 5 % воды.

Расход

Ок. 150 мл/м² на 1 слой на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше.

Точный расход определяется пробным нанесением.

Условия применения

Нижний температурный предел при обработке и высыхании:

температура воздуха и основания должна быть выше +5 °C.

Сушка/время сушки

При +20 °C и относительной влажности воздуха 65 % через 4–6 часов высыхает на поверхности и готова к последующей обработке. Высыхает и способна нести нагрузки примерно через 3 дня. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание

Во избежание образования заметных стыков отдельных участков окрашенной поверхности наносить методом «сырое по сырому» за один проход. При нанесении методом безвоздушного напыления краску хорошо перемешать и пропустить через сито.

Во время применения Caparol-Tiefgrund ТВ внутри помещений может исходить типичный запах растворителя. В связи с этим предусматривать хорошую вентиляцию. В чувствительных сферах применять не содержащий ароматических соединений и слабо пахнущий AmphiSilan-Putz-festiger. Рисунок фактуры на поверхности зависит от многих факторов и в связи с этим не регламентирован.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза и на кожу сразу же основательно промыть водой. Не вдыхать образующийся туман при нанесении краскопультом. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Прочие указания смотрите в паспорте безопасности.

Утилизация

Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 30 г/л ЛОС.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.

Техническая консультация

Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. Мы с удовольствием подробно проконсультируем Вас по конкретным условиям объекта.

Центр обслуживания

Tel.: (+49) 0 61 54 / 71 17 10
 Fax: (+49) 0 61 54 / 71 17 11
 e-mail: kundenservicecenter@caparol.ru

Техническая информация IF327R NOE - Состояние на Июль 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>