ALPINA АКВА ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Лазурь акриловая водоразбавляемая

Тонкослойная водоразбавляемая лазурь для дерева, прекрасно сохраняет текстуру, отлично защищает от атмосферных воздействий и влаги внутри и снаружи помещений. Обеспечивает длительный срок службы деревянных поверхностей.

ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9л ; 2,5л

Назначение:

Тонкослойная лазурь для деревянных элементов (как новых , так и ранее окрашенных), фасадов и интерьера. Сохраняет и подчеркивает текстуру дерева. Максимальная долговечность покрытия достигается при использовании заколерованного материала.
Возможно использование Alpina Аква Лазурь для дерева в качестве промежуточного слоя под водоразбавляемые лаки и эмали.

Инструмент:

Наносить краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей.
Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой с мылом.
Допускается нанесение материала методом окунания.

Свойства:

Материал обеспечивает долговременную защиту всех пород древесины от атмосферных воздействий, уменьшает поражение грибками и водорослями. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать начиная со дна упаковки! Пробным нанесением убедиться в соответствии цвета лазури требуемому оттенку. Насыщенность оттенка зависит от количества нанесенных слоев.Тщательно распределить лазурь кистью по древесине. Торцевые стороны и кромку обработать до монтажа! На торцевые стороны и на кромки наносить лазурь поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения. Для внутренних работ рекомендуется наносить 1-2 слоя, для наружных - 2 слоя.

Пригодные подложки:

Сухие деровянные конструкции или изделия из дерева, только для наружных работ.
Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

Расход:

примерно 100 мл/м² на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Цветовые тона/ колеровка:

Компьютерная колеровка: в системе ColorMix в оттенки древесины
Готовые цвета (9 оттенков): белый RAL 9010; сосна RAL 1032; кедр RAL 8001; тик RAL 8007; махагон RAL 8012; рябина RAL 2013; палисандр RAL 8028; орех RAL 8008; чёрный RAL 8022 .

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный, промежуточный и финишный слои:
Alpina Лазурь Для дерева без разбавления.

Время высыхания/ Температура применения: :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1 ч. Нанесение следующего слоя лака, эмали или лазури - через 2 часа.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

Состав:

вода, дисперсия акрилового сополимера, целевые добавки.
Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

ALPINA АКВА ЛАЗУРЬ ДЛЯ ДЕРЕВА

Лазурь акриловая водоразбавляемая

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и.т.п.).

Покрытия с плохой несущей способностью:

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся полностью удалить до прочного основания с впитывающей способностью.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины подшлифовать до неповрежденной древесины. Поверхности с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Влажность древесины:

При грунтовании,окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°С до +20°С.
Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

ТИ по состоянию на апрель 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако, обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ
ООО "ДАВ - Руссланд", RU-125493 Россия, г.Москва, ул. Аванградная д.3
тел.: (+7) 495 660 08 49, факс: (+7) 495 645-57-99; e-mail: alpina@daw-se.ru