

10.12.14г.

Технологический регламент по нанесению универсальных масел Legno Color и Legno-Öl фирмы Adler (Австрия)

Сфера применения: стены и перекрытия из древесины, деревянные конструктивные элементы, используемые в интерьерах, мебель, панели, детские комнаты, деревянные, паркетные полы для твердых и мягких пород древесины.

Примеры объектов: частные дома, гостиницы и отели, дома отдыха, кафе и рестораны, бани, бассейны, торговые центры.

Состав: масла и воски

Система: цветная

Степень глянца: матовое

Порода древесины: твердые и мягкие породы

Влажность древесины: 12-15%

Температура воздуха и основания при нанесении: не ниже +5°C

Метод нанесения: втиранием, а также кистью, валиком или распылением с последующим втиранием

Расход в зависимости от впитываемости основания: 30-50мл/кв.м или 1л на 30-20 кв.м на один проход

Сушка при 20°C: Legno Color - ок.12 час для сосны и лиственницы, для дуба 24часа; Legno-Öl – ок.4 час для сосны и лиственницы, для дуба ок.4÷6час

Очистка инструмента: уайт-спирит

Упаковки : 0,75л; 2,5л

Перечень необходимых дополнительных средств: открывалка для жестяных банок Dosenöffner или другой подручный инструмент, деревянная палка (для перемешивания), шлиф.шкурка для мебели 180÷240мкм (ступенчатое шлифование), для полов 100÷150мкм, для стен финишное шлифование120мкм, кисти ADLER, в т.ч. из натуральной щетины с коротким ворсом, скотч-брайт (шлиф.шкурка 280-360 мкм), хлопчатобумажная ткань (ветошь), уайт-спирит для очистки инструмента.



Подготовка основания: для внутренней отделки финишное шлифование шлиф.шкуркой вдоль волокон. Обращать внимание, чтобы шкурка была предназначена для шлифования древесины.



Подготовленное основание должно быть чистым. Обеспылить поверхность с помощью широкой кисти/ щетки, или воздухом под давлением.



Перед началом работ вскрыть упаковку с помощью открывалки для жестяных банок Dosenöffnen (для уп.0,75л; 2,5л), тщательно перемешать содержимое в

течение 3мин деревянной палкой для перемешивания. После перемешивания палку промыть уайт-спиритом.

Оттенок продукта указан на стикере, находящемся на крышке или боковой стенке упаковки. Например, если на стикере написано:

Farbton LW 02/3 Nuss - это означает, что продукт Legno Color заколерован по карте Livingwood в оттенок Nuss (или LW 02/3).




Нанесение цветного масла Legno-Color с ориентировочным расходом 30-50 мл/кВ.м или 1л на 20-30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях. Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом.



Через несколько минут (ок.5мин), после того как масло **Legno-Color** впиталось, излишки тщательно удалить с помощью ветоши сначала поперек, а затем вдоль волокон.



для хвойных пород 12час
24 часа для дуба

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Рекомендуем сушить ветошь в расправленном виде.


При необходимости легкая промежуточная шлифовка с зерном 280мкм- 360мкм или скотч-брайтом для получения более гладкой поверхности.

Нанесение первого слоя прозрачного масла ADLER Legno-Öl с ориентировочным расходом 30мл/кв.м или 1л на 30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть 50мм – для труднодоступных мест, 100мм – на основных площадях.

Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом. Подождать ок. 10мин., чтобы масло Legno-Öl впиталось, после чего с помощью ветоши с усилием тщательно вытереть остатки материала (сначала поперек волокон, затем вдоль волокон).

Для мебели и интерьерных покрытий достаточно однослойное нанесение **ADLER Legno-Öl**.



4-6ч


Для хвойных пород 4час
Для дуба 4÷6час

20°C

Высокая атмосферная влажность, плохой воздухообмен, низкие температуры замедляют процесс высыхания и увеличивают время сушки.

Для пола рекомендуем нанести второй слой прозрачного масла ADLER Legno-Öl с помощью кисти из натуральной щетины с коротким ворсом и ориентировочным расходом 30мл/кв.м или 1л на 30 кв.м. Нанесение должно производиться от угла до угла вдоль волокон.

Кисть после нанесения промыть уайт-спиритом. Подождать ок. 10мин., чтобы масло Legno-Öl впиталось, после чего ветошью с усилием тщательно вытереть сначала поперек волокон, затем вдоль волокон остатки продукта.



Для хвойных пород 4час
Для дуба 4÷6час

Рекомендуем сушить ветошь в расправленном виде.

Готовое покрытие Legno Color и Legno-Öl



Оттенки цветного масла ADLER Legno-Color см.на нашем сайте www.adler-lacke.ru

Наши рекомендации.

1. На расход и кроющую способность продукта влияет форма (строганная, шлифованная или брашированная древесина) и свойства покрываемого основания (напр., древесина плотная или с большим количеством пор), а также влажность древесины, поэтому мы рекомендуем перед окраской приобретать пробники для выполнения образца.
2. По окончании окрасочных работ мы рекомендуем перелить содержимое открытых упаковок ADLER Legno-Color и Legno-Öl в меньшие по размеру упаковки!
3. Транспортировать и хранить продукт в прохладном месте при положительной температуре, не замораживать!