



Техническое описание
Артикул 1317, 1321-1332, 1384-1386, 1388

Buntlack 2in1

Высококачественный алкидный кроющий лак для наружных и внутренних работ с активной защитой от коррозии. Не содержит кобальта. Для нанесения грунтовочных, промежуточных и финишных покрытий.

Сфера применения

Для поверхностей черных металлов (чистых и со следами ржавчины). Содержит активную антикоррозийную защиту. Подходит для радиаторов отопления. Применяется в качестве грунтовочного и финишного лака.

В сочетании с продуктом Allgrund подходит для обработки цветных металлов (алюминий, оцинкованная сталь, латунь, медь и др.).

Для грунтованных и прочных старых лакокрасочных покрытий на древесине в качестве атмосферостойкого цветного покрытия. Не применять на деревянных поверхностях, подверженных сильным деформациям. Допустимый уровень влажности древесины составляет для хвойных пород макс. 15 %, для лиственных пород макс. 12 %.

При работе с поверхностями неизвестного происхождения выполнить пробное нанесение.

Свойства продукта

Buntlack 2in1 содержит высококачественные атмосферо- и светостойкие компоненты и разработан в соответствии с новейшими сведениями в области

Технические параметры продукта

Плотность:	1,03-1,3 г/см ³ при +20°C (в зависимости от цвета)
Вязкость:	ок. 2000 мПа·сек. При +20°C
Степень глянца:	высокоглянцевый
Температура воспламенения:	ок. 41°C
Форма поставки:	емкость жестяная 0,375 л*, 0,75 л; 2,5 л; 10 л (спец. цвета)
Farbtöne:	1317 RAL 3000 Feuerrot** 1321 RAL 5010 Enzianblau** 1323 RAL 6002 Laubgrün** 1324 RAL 6005 Moosgrün 1325 RAL 7001 Silbergrau 1329 RAL 9005 Tiefschwarz 1330 RAL 9010 Reinweiß 1384 RAL 7035 Lichtgrau** 1385 RAL 8011 Nussbraun** 1386 RAL 8017 Schokobraun** 1387 RAL 9001 Cremeweiß 1388 RAL 9006 Weißaluminium 1332 спец. цвета

* нет в спец. цветах

** нет в упаковке 2,5 л

лакокрасочных материалов. Применяется в качестве грунтовочного и финишного лака. Содержит активную антикоррозийную защиту. Связывает ржавчину и эффективно предотвращает дальнейший процесс ржавления. Материал имеет небольшую тиксотропность, легко наносится и превосходно закрывает кромки, а также обладает высокой заполняющей и кроющей способностью. После отверждения пленка приобретает высокую

атмосферостойкость, светостойкость и высокую устойчивость к царапинам. Благодаря низкой склонности к пожелтению продукт подходит для лакирования радиаторов отопления.

Применение

Buntlack 2in1 наносить кистью, валиком или методом распыления. Основание должно быть чистым, сухим, свободным от жиров и солей. Рыхлую ржавчи-

1317-TM-01-14 MB-JD-RV

ну удалить металлической щеткой. Отслаивающиеся непрочные и поврежденные старые покрытия удалить, прочные старые покрытия тщательно отшлифовать. В качестве антикоррозийного покрытия нанести не менее 2 слоев. Температура нанесения должна составлять от +5 до +25°C.

На смежных поверхностях или строительных сооружениях применять продукт только из одной производственной партии. Яркие насыщенные цвета (напр., желтый, оранжевый, красный и т.п.) обладают более низкой укрывистостью. Поэтому рекомендуется предварительно окрасить поверхность похожим оттенком, имеющим более высокую укрывистость, либо нанести продукт выбранного оттенка в три слоя.

Указания

Во время выполнения работ по нанесению антикоррозийного покрытия исключить воздействие факторов, которые могут ослабить защитный эффект. Возможные меры против таких факторов (если таковые не предусмотрены в плане работ) необходимо своевременно согласовать с заказчиком (обеспечить наличие защиты от погодных условий, навесы, отопительное оборудование, вентиляцию). Как только при выполнении работ имеет место воздействие вредных факторов, работы следует приостановить и защитить свежеработанную поверхность. Работы могут быть возобновлены только после того, как воздействие вредных факторов будет исключено. Не наносить покрытие на влажные поверхности (напр., в условиях дождя, тумана или при наличии конденсата). Во избежание вредного воздействия конденсата температура обрабатываемой поверхности должна быть выше температуры точки росы окружающего воздуха (измерить с помощью конденсационного или зеркального гигрометра и накладного термометра). Светлые и в особенности белые алкидные краски и лаки (как с содержанием растворителей,

так и водорастворимые) на поверхностях, на которые не попадает дневной свет (напр., внутренние поверхности окон и входных дверей, особенно в пазах), демонстрируют более или менее выраженное пожелтение.

Рабочий инструмент, очистка

Кисть, валик, аппарат воздушно-го или безвоздушного распыления.

Оборудование и инструмент очищать в свежем состоянии растворителем Verdünnung V 101, в отвержденном состоянии средством Remmers AGE (арт. 1368).

Расход

60-80 мл/м² на один слой. Расход указан для неразведенного продукта.

Толщина сухой пленки: ок. 40-50 мкм

Высыхание

Ок. 24 ч при +20°C и отн.вл.возд. 65 %.

При более низких температурах, высокой влажности воздуха или превышении максимальной толщины слоя высыхание может существенно замедлиться!

Разведение

Buntlack 2in1 готов к применению и не требует разбавления.

Условия хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения 24 месяца.

Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/d): 300 г/л (2010). Содержание VOC в данном продукте макс. 299 г/л.

Безопасность

Указания на опасность:

Воспламеняемые жидкость и пар.

Вредно для здоровья при вдыхании.

Может вызывать сонливость и помутнение сознания.

Вредно для водных организмов, с долговременным действием.

Меры предосторожности:

Не давать в руки детям.

Перед применением внимательно ознакомиться с этикеткой. Держать вдали от источников тепла / искр / открытого пламени / раскаленных поверхностей. – Не курить.

Не вдыхать пыль / дым / газ / туман / пар / аэрозоль.

Не допускать попадания в окружающую среду.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или вызвать врача.

ПРИ ВДЫХАНИИ: вывести пострадавшего на свежий воздух и разместить в положении, облегчающем дыхание.

Содержит ангидрид фталевой кислоты, 2-бутанононим. Может вызывать аллергические реакции.

При нанесении методом распыления использовать средства индивидуальной защиты. Средство для защиты органов дыхания с комбинированным фильтром со степенью фильтрации не ниже A/P2 (напр., фирма Dräger). Специальные защитные перчатки – см. паспорт безопасности. Надевать закрытую защитную спецодежду.

Код продукта: M-LL01

Утилизация

Остатки продукта утилизировать согласно действующим предписаниям. Пустые упаковки отправить на вторичную переработку.

Маркировка

Постановление CLP: GHS02, GHS07

Сигнальное слово: Осторожно
Класс опасности для водной среды WGK: 1

Транспортировка ADR: -/-

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

1317-TM-01-14 SP-JD-RV

