

ALPINA АКВА ЭМАЛЬ

Эмаль акриловая водоразбавляемая

Акриловая водоразбавляемая колеруемая эмаль, предназначенная для работы по дереву и металлу. Создаёт высококачественные покрытия внутри и снаружи, колеруется в насыщенные и яркие цвета.



КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,9 л ; 2,5л

Назначение:

Колеруемая в насыщенные оттенки акриловая эмаль с превосходной укрывистостью и светостойкостью. Для создания идеальных покрытий внутри и снаружи помещения. Подходит для окраски деревянных фасадов, изделий из древесины и грунтованного металла, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений, за исключением полов. Создает поверхность, которая легко очищается. Для здорового климата в помещении.

Свойства:

Продукт колеруется в широкий диапазон оттенков. Создает насыщенную цветную, устойчивую к царапинам поверхность. Практически без запаха во время нанесения и высыхания. На водной основе. Легко наносится, быстро высыхает и прекрасно очищается.

Пригодные подложки:

Прогрунтованные или предварительно окрашенные поверхности из дерева, металла и твердого ПВХ внутри и снаружи помещения. При необходимости также можно окрашивать минеральные поверхности, цементные штукатурки, бетон, гипсокартон, стеклообои.

Цветовые тона/ колеровка:

База 1: белая

База 1 может применяться как белая эмаль, а также заколерованная машинным способом с помощью Alpina ColorMix.

База 3: прозрачная

База 3 используется для создания насыщенных оттенков и только после колерования машинным способом с помощью системы Alpina ColorMix. Базу 3 можно применять только заколерованную. Объем продукта после колеровки (в зависимости от объема упаковки): 0,9 л; 2.5 л.

Время высыхания/ Температура применения :

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа. Нанесение следующего слоя или материала через 8 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +8°C.

Степень глянца:

гляцевая и шелковисто-матовая

Инструмент :

Наносить краскопультом, кистью или валиком для акриловых эмалей.

Очистка инструментов: сразу после использования промыть водой с мылом.

Способ нанесения:

Перед использованием тщательно перемешать. Нанести эмаль в 2 слоя. Технологический перерыв между слоями: 8 часов.

Расход:

Примерно 100 мл/м² на слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход, соответственно, увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия /разбавление:

Грунтовочный слой

Alpina Gruendierung fuer Metall

Грунтовка для металла без разбавления

Промежуточный слой и финишное покрытие:

Alpina Akva эмаль без разбавления.

Состав:

Состав: водные дисперсии акрилового сополимера, сополимера на основе винилацетата и этилена, диоксид титана, минеральный наполнитель, гликоли (гликолевые эфиры), модифицирующие аддитивы. Данный продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.



ALPINA АКВА ЭМАЛЬ

Эмаль акриловая водно-дисперсионная Alpina Аква эмаль

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Очистить поверхность от загрязнений и пыли. При необходимости подшлифовать до матового состояния и обеспылить. Основание после очистки должно быть прочным и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Металлические поверхности:

Очистить поверхность от рыхлой ржавчины ручной или машинной шлифовкой, обеспылить и обезжирить. Загрунтовать Alpina Gruendierung fuer Metall Грунтовка для металла.

Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смола и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием промыть универсальным нитрорастворителем.

Твердый ПВХ:

Поверхности из ПВХ заматировать и обеспылить.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся – полностью удалить до прочного основания.

Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрyтия заматировать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покрyтия очистить до прочного основания. Прочные покрyтия зашлифовать, очистить и протестировать на совместимость с **Alpina Аква эмаль** пробным нанесением.

Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины отшлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить.

Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

В упакованном виде в прохладном и хорошо проветриваемом месте в закрытых складских помещениях в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок: в оригинальных закрытых упаковках 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта можно утилизировать как бытовые отходы.

ТИ по состоянию на апрель 2018

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.