

# Capadur Parkett- und Siegellack

Однокомпонентное прозрачное запечатавающее покрытие для паркета, деревянных и лакированных поверхностей для внутренних работ.



## Описание продукта

Область применения	Для нанесения прозрачного запечатавающего покрытия на деревянные и пробковые полы в частных жилых помещениях. Подходит также для нанесения запечатавающего покрытия на поверхности, покрытые лаками и лазурями внутри помещений.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ разбавляется водой</li> <li>■ однокомпонентный</li> <li>■ высокая износостойкость</li> <li>■ обеспечивает хорошее заполнение</li> <li>■ быстро сохнет</li> <li>■ высокоэластичный</li> <li>■ устойчив к действию обычных бытовых чистящих средств</li> <li>■ возможно нанесение без видимых стыков даже на больших площадях</li> <li>■ подходит для покрытия детских игрушек согласно DIN EN 71-3</li> </ul>
Связующее	Полиуретан однокомпонентный, разбавляется водой.
Упаковка	750 мл, 2,5 л, 10 л
Цвет	Прозрачный
Степень глянца	Высоко-глянцевый, шелковисто-матовый.
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Емкости хранить плотно закрытыми.
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Плотность: ок. 1,0 г/см<sup>3</sup></li> <li>■ Сухой остаток: ок. 30 весовых %</li> </ul>

## Применение

Подходящие подложки	Деревянные полы, паркет, ОСБ-плиты, лестницы и другие деревянные поверхности. Напольные пробковые покрытия, готовый паркет, а также поверхности, покрытые лаками или лазурями. Подложка должна быть чистой, сухой, без разделяющих веществ. Не наносить на водорастворимые морилки. На поверхности с покрытием обязательно нанести пробный слой и проверить адгезию.
Подготовка подложки	Поверхность, на которую будет наноситься запечатавающее покрытие, тщательно отшлифовать и очистить. Полностью удалить старый паркетный лак. Поверхности, покрытые лаками и лазурями, отшлифовать шкуркой.



Метод нанесения	<p><b>Нанесение:</b> Перед применением тщательно перемешать лак Capadur Parkett- und SiegelLack. Материал для нанесения грунтовочного покрытия при необходимости разбавить максимум 20% воды. Capadur Parkett- und SiegelLack нанести равномерно кистью, щеткой для нанесения запечатающих покрытий или валиком.</p> <p>На необработанные деревянные поверхности в зависимости от впитывающей способности нанести 2-3 слоя. На ОСБ-плиты нанести 3-4 слоя. На готовый паркет, ламинат и покрытые лаком поверхности нанести 1 слой финишного покрытия.</p>
Расход	Ок. 100 - 150 мл/м <sup>2</sup> на одно покрытие в зависимости от структуры поверхности и впитывающей способности подложки.
Условия применения	<b>Температура материала, окружающего воздуха и подложки:</b> Не менее 12° С
Сушка/время сушки	При температуре 20° С и относительной влажности воздуха 65% поверхность можно шлифовать и обрабатывать примерно через 12 часов, подвергать нагрузкам примерно через 24 - 26 часов. Первую очистку водой и мягким чистящим средством, а также укладывание ковра можно производить через 1 неделю.
Замечание	<p><b>Чистка и уход:</b> Поверхность, покрытую лаком Capadur Parkett- und Siegelack можно чистить веником или пылесосом. Загрязнения удалить влажной тряпкой. В воду для мытья можно добавить мягкое бытовое чистящее средство для полов из искусственных материалов. При этом необходимо соблюдать указания производителя, касающиеся применения чистящего данного средства.</p> <p>Не использовать абразивные чистящие средства и растворители. В областях, подвергающихся сильному загрязнению, например, коридор и зона у входной двери, необходимо подложить коврики. На ножки мебели приклеить войлочные накладки, использовать стулья с мягкими колесами, под офисные стулья лучше положить защитную подложку.</p>

## Замечание

Указания для безопасного применения	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Хранить в недоступном для детей месте.</li> <li>■ При попадании в глаза сразу же промыть водой.</li> <li>■ Не допускать попадания в канализацию, сточные воды или в почву.</li> </ul>
Утилизация	На повторную переработку сдавать только очищенные от остатков материала емкости. Жидкие остатки материала можно утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовые отходы.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	данного продукта (категория A/i): макс. 140 г/л (2010 г.). Данный продукт содержит макс. 140 г/л ЛОС.
Подробные информации	см. паспорт безопасности.

## Техническая информация LL186R NOE · Состояние на Август 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de