

Capalac Classic Metall Grund

Защищающая от ржавчины грунтовка для железа и стали.



Описание продукта

Область применения:	Защищающая грунтовка от коррозии с превосходной адгезией для радиаторов, поручней, гаражных ворот и других элементов из стали и железа в наружном и внутреннем секторе.
Свойства продукта:	Быстро сохнет. Превосходная защита от ржавчины и основа для высококачественных долговечных покрытий, без содержания свинца и хроматов. Со слабым запахом при нанесении и сушке.
Основа материала:	Алкидная смола с растворителями.
Упаковка:	2,5 л
Цветовой тон:	Светло-серый.
Степень глянца:	Матовая.
Хранение:	В прохладном месте.

Хранить упаковку плотно закрытой.

Технические характеристики:

Плотность: ок. 1,5 г/см³.

Пригодность в соответствии с ТИ №606
"Определение областей применения":

Пригодность в соответствии с Технической информацией № 606.

Определение областей применения.

Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
0	0	0	+	+
(-) не подходит / (0) условно подходит / (+) подходит				

Применения

Подходящие подложки:	Железо и сталь.
Подготовка поверхности:	Железные и стальные поверхности очистить от ржавчины. Удалить загрязнения и разделяющие вещества – масла и жиры.



Техническая информация №2045

Способ нанесения:

Перед применением материал необходимо тщательно перемешать. При необходимости разбавить разбавителем для синтетических смол.

Capalac Classic Metall Grund можно наносить кистью, валиком или распылителем.

Структура покрытия:

Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Железо, сталь	внутр. работы	Удалить ржавчину / очистить	1-2 x Capalac Classic Metall Grund*	При необходимости Capalac Classic Grundierfarbe	Белый или цветной лак Capalac Classic Glanzlack, Buntlack
	наружн. работы	Удалить ржавчину / очистить	2 x Capalac Classic Metall Grund*	Capalac Classic Grundierfarbe	

*в зависимости от коррозионной нагрузки 1-2 слоя Capalac Classic Metall Grund

Расход:

	Нанесение кистью	Нанесение валиком
Расход в мл/м ² на 1 слой	90-100	80-100

Условия применения:

Температура:

Мин. + 5°C для материала, циркуляционного воздуха и подложки.

Время сушки:

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65%:	Поверхность сухая от пыли	Поверхность сухая на ощупь	Можно наносить дальнейшее покрытие
Часы	0,5	4	4

При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается.

Чистка инструментов:

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом, лаковым бензином или разбавителем для синтетических смол.

Указания

Дополнительные сведения:

Сведения об опасности/указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки):

Дополнительные сведения см. в паспорте безопасности.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдать в пункт сбора старых лаков.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/i): 500 г/л. Этот продукт содержит макс. 410 г/л VOC.

Код продукта Краски и лаки:

M-GP02

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам

подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №2045 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>