

Capadecor®

VarioFinish Matt/Seidenmatt

Защитная запечатка в системе VarioChips.



Описание продукта

Область применения	В качестве защитного заделывающего покрытия для VarioChips.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ E.L.F. ■ Тиксотропная ■ VarioFinish Seidenmatt устойчива к водным дезинфицирующим средствам ■ Простое и экономичное в применении ■ С максимальной светостойкостью ■ 2-й класс влажного истирания (степень блеска: матовая) по DIN EN 13 300 ■ 1-й класс влажного истирания (степень блеска: шелковисто-матовая) по DIN EN 13 300
Связующее	Полимерная дисперсия по DIN 55945.
Упаковка	10 л пластмассовая бочка, овальная
Цвет	Прозрачный
Степень глянца	матовая/шелковисто-матовая
Хранение	В прохладном, защищенном от мороза месте

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, не содержать загрязнений и разделяющих веществ.
Метод нанесения	Материал наносится валиком или кистью.
Структура покрытия	<p>Нанести материал VarioFinish Matt или Seidenmatt равномерным насыщенным слоем на высохшую поверхность с помощью валика из овечьей шерсти с коротким ворсом и распределить на поверхности, чтобы достичь достаточной толщины слоя. Прокатать поверхность в одном направлении. Избегать видимых переходов, нанеся материал «мокрое по мокрому». Матовый внешний вид подчеркивает натуральный вид чипсов. Особенно рекомендуется для помещений с неблагоприятными световыми условиями.</p> <p>Указание: Некоторые дизайны содержат слюдяные чипсы, их необходимо запечатывать материалом VarioFinish Seidenmatt (см. таблицу в Технической информации DI810 NOE - VarioChips).</p>
Расход	<p>Ок. 130 мл/м² на один слой.</p> <p>Точный расход определяется путем пробного нанесения.</p>
Условия применения	Во время нанесения температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже +5° C.



Сушка/время сушки

При температуре +20° С и относительной влажности воздуха 65% через 4 часов покрытие становится сухим на поверхности.
При более низкой температуре или более высокой влажности воздуха требуется более длительное время высыхания.

Чистка инструментов

Очистить водой сразу после использования.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

- Хранить в недоступном для детей месте.
- При попадании в глаза немедленно промыть их водой.
- При нанесении распылением не вдыхать аэрозоль.
- Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.
- Обеспечить хорошее проветривание во время и после нанесения.

Утилизация

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продукта данной категории (кат. А/а): 30 г/л (2010).
Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте не превышает 1 г/л.

Декларация состава

Полиакрилатная смола, диоксид кремния, вода, присадки, консерванты

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия. Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Техническая информация D1907R NOE · Состояние на Август 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de