

Capadecor ArteTwin Basic

Новая эффектная система шпатлевки для внутренних работ



Описание продукта

ArteTwin – это система привлекательной, разноцветной шпатлевки для создания естественных элегантных поверхностей стен внутри помещения. Система ArteTwin состоит из специально разработанных компонентов, которые можно комбинировать по отдельности. Путем вариирования различных материалов и разнообразных приемов работы можно получить поверхности от визуально сдержанных до очень эффектных.

Особенности:

При помощи специально разработанной кельмы за первый рабочий проход наносится не менее двух материалов (технология Twin). Составной частью ArteTwin Basic и ArteTwin Effect являются светлые пигментированные частички, которые не смешиваются с другими красящими пигментами и создают неповторимый внешний вид. При нанесении частички укладываются естественно, и создаются натуральные структуры, характерные для данной технологии. Технология Capadecor ArteTwin защищена патентом (№ EP 024253452).

Область применения

Для внутренней декоративной отделки отелей, кафетерий, офисов, врачебных кабинетов, квартир, помещений в клиниках, домах престарелых и т. д..

Свойства

- Водорастворимая
- Готовая к нанесению
- Безвредная для окружающей среды, практически без запаха
- Колеруется в системе ColorExpress
- Поддается чистке
- По акту испытаний общего строительного надзора класс строительного материала негорючий по DIN 4102-A2, PZ-Hoch-090311

Связующее

Дисперсия искусственной смолы.

Упаковка

5 л, 10 л

Цвет

Белая кроющая шпатлевочная масса с белыми частичками, колеруется в системе ColorExpress в ок. 350 цветовых тонов из коллекции "CD-ArteTwin", основанной на Caparol 3D-System.

Указания по оформлению:

Количество материала и сами материалы могут варьироваться в зависимости от желаемого внешнего вида и целей оформления.

Например:

- 2/3 белой шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic.
- 2/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic.
- 2/3 белой или отколерованной шпаклевки ArteTwin Basic с 1/3 золотистой или серебристой шпаклевки ArteTwin Effect gold или silber.



Степень глянца

Чтобы избежать создания "беспокойных" поверхностей, основные цвета должны подбираться тон-в-тон или согласовываться по яркости.

Хранение

Матовая

В прохладном месте, но не на морозе. начатую тару хранить плотно закрытой.

Применение

Подходящие подложки

Подложки должны быть чистыми, сухими и не содержать разделяющих веществ. Они также должны иметь равномерную гладкую структуру.

Подготовка подложки

Неровные подложки и подложки с неравномерной структурой разгладить с использованием тонкозернистой шпаклевки Caparol Akkord-Spachtel Fein или среднезернистой шпаклевки Caparol Akkord-Spachtel Mittel либо шпаклевки Akkkord-Leichtspachtel.

Штукатурки групп растворов P I, P II и P III:

На прочную нормально впитывающую штукатурку предварительно нанести грунтовку Caparol Haftgrund. На впитывающие штукатурки, имеющие легкую осыпь песка, нанести грунтовое покрытие материалом CapaSol LF. На сильно впитывающие штукатурки нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Гипсовые и готовые штукатурки группы растворов P IV:

Гипсовую штукатурку отшлифовать агломератной шкуркой, удалить пыль, нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Гипсоволокнистые плиты:

Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки гипса закрепить материалом CapaSol LF. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Гипсокартонные плиты:

Счистить заусеницы от шпатлевки. Мягкие и отшлифованные места шпатлевки гипса закрепить материалом CapaSol LF. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund. На плиты с водорастворимыми красящими ингредиентами нанести грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund. При этом необходимо соблюдать инструкцию BFS № 12, часть 2.

Бетон:

Удалить возможные остатки разделяющих веществ, мелящиеся и осыпающиеся вещества. При более сильном впитывании нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger. На нормально впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Покрyтия, обладающие несущей способностью:

На матовые слабовпитывающие покрытия наносить промежуточное покрытие без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям и поверхностям с лаковым покрытием придать шероховатости и нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Haftgrund.

Покрyтия, не обладающие несущей способностью:

Удалить не обладающие несущей способности покрытия из лака, дисперсионных красок и штукатурки на основе синтетических смол. На крупнопористые, сыпучие или впитывающие поверхности нанести грунтовое покрытие материалом CapaSol LF. Не обладающие несущей способностью покрытия из минеральных красок удалить механически и очистить поверхность от пыли. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Покрyтия из клеевых красок:

Смыть до грунта. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Древесностружечные, рельефные и тисненые бумажные обои; не пристающие к поверхности обои:

Удалить полностью. Смыть клейстер и остатки бумаги. Нанести грунтовое покрытие материалом Caparol-Tiefgrund TB или AmphiSilan-Putzfestiger.

Поверхности с пятнами от никотина, воды, сажи или жира:

Никотиновые пятна, а также пятна от сажи или жира смыть водой с добавлением растворяющего жиры бытового чистящего средства и хорошо просушить. Высохшие потеки от воды удалить щёткой методом сухой очистки. Нанести изолирующее грунтовое покрытие материалом Caparol AquaSperrgrund (техническая информация № 384).

Дерево и древесные материалы:

Нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl Holz-IsoGrund. На плиты, покрытые меламиновой смолой, нанести грунтовое покрытие материалом Capacryl-Haftprimer.

Поврежденные места:

После соответствующей подготовки устранить незначительные дефекты шпаклевкой Caparol-Akkordspachtel в соответствии с инструкциями производителя и при необходимости загрунтовать.

Внимание:

При использовании Caparol-Tiefgrund TB внутри помещения может появляться типичный запах растворителя. Поэтому необходимо обеспечить хорошее проветривание. В чувствительных местах применять материал AmphiSilan-Putzfestiger, не содержащий ароматических соединений и создающий запаха.

Метод нанесения

Система ArteTwin Spachteltechnik основана на использовании двух материалов за один проход шпаклевки (технология Twin). Для этого на специальную кельму ArteTwin Spezialkelle кладется рядом шпаклевки двух цветовых тонов ArteTwin Basic или желаемая комбинация из ArteTwin Basic и ArteTwin Effect Gold или Silber, которые затем с использованием технологии пятен со слабым надавливанием наносятся на поверхность стены. После этого нанесенная пятнами шпаклевка в зависимости от желаемого внешнего вида растягивается для соединения пятен между собой. Так создается уникальный внешний вид ArteTwin. Этот этап работы после высыхания первого слоя можно повторить.

Если необходимо создать дополнительный эффект жемчужного блеска, после высыхания первого слоя шпаклевки можно нанести материал ArteTwin Effect Gold или Silber непрерывно по всей поверхности или пятнами. В труднодоступных местах, например на внутренних углах, необходимо использовать подходящий инструмент (мягкую кисточку).

Структура покрытия

Промежуточное покрытие:







После нанесения соответствующего грунтового покрытия наносится промежуточное покрытие материалом белого цвета Indeko-plus или Putzgrund 610. Следует избегать образования структур в виде скатываний.

Внимание:

Не наносить ArteTwin непосредственно на щелочные промежуточные покрытия (например, силикатные краски или штукатурки).

Завершающие покрытие:

Компоненты ArteTwin Basic и ArteTwin Effect согласованы между собой и наносятся на поверхность при помощи специальной кельмы ArteTwin Spezialkelle. В зависимости от желаемого внешнего вида материалы могут наноситься одновременно или один поверх другого в любой комбинации после высыхания первого слоя шпаклевки. В таком случае см. также указания по оформлению.

	<p>Первый шаг: После подготовки подложки нанести грунтовочное покрытие краской Indeko-plus. Структура валика разровняется широкой кистью.</p>
	<p>Второй шаг: Разместить материалы рядом на специальной кельме ArteTwin Spezialkelle материал.</p>
	<p>Нанести материалы по технологии пятен на небольшом расстоянии друг от друга и с изменением направления.</p>
	<p>Соединить пятна до однородной покрытой поверхности. Следить, чтобы кельма легко шла по материалу (не царапать).</p>
	<p>Третий шаг: ArteTwin Basic + ArteTwin Basic или ArteTwin Basic + ArteTwin Effect нанести как во втором шагу по технологии пятен насыщенным слоем и затем соединить пятна до однородной покрытой поверхности. При этом повторное изменение направления прохода кельмы повлияет положительно на внешний вид поверхности.</p>
	<p>После высыхания первого слоя шпаклевки можно нанести материал ArteTwin Effect Gold или Silber непрерывно по всей поверхности или пятнами.</p>

Расход

Грунтовочное шпаклевание с использованием ArteTwin Basic:

ок. 250–300 мл/м²

Грунтовочное шпаклевание с использованием ArteTwin Basic и ArteTwin Effect:

ок. 250-300 мл/м² основного материала и ок. 150 мл/м² массы для придания эффекта.

Условия применения

Минимально допустимая температура нанесения:

температура окружающей среды и подложки не должна опускаться ниже +5 °С.

Сушка/время сушки

При температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 6 часов покрытие становится сухим на поверхности. При нанесении покрытий в несколько слоев время сушки между отдельными слоями должно составлять до 12 часов.

Инструменты

Кельма ArteTwin:

Специально разработанная пластмассовая кельма со скругленными углами и сменной ручкой. Изношенное полотно кельмы легко сменяется. При нанесении материалов системы ArteTwin-Technik следует использовать исключительно кельму ArteTwin Spezialkelle, другой инструмент для шпаклевки не подходит.

Чистка инструментов

Очистить водой после использования, при необходимости с добавлением мощных средств.

Замечание

В зависимости от объема и техники работы могут возникать от сильно до слабо заметных структур нанесения материала. Полностью гладкие поверхности с использованием технологии ArteTwin получить невозможно. Чтобы добиться гладкой поверхности, а также достичь хорошей пригодности к очистке, поверх ArteTwin можно нанести материал Deco-Lasur. В таком случае Deco-Lasur наносится на поверхность неразбавленным при помощи специальной кельмы ArteTwin Spezialkelle.

Замечание

Указания для безопасного применения

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно тщательно промыть их водой.

Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на грунт.

Дополнительная информация: См. паспорта безопасности

Утилизация

Сдавать на повторную переработку только пустую тару. Жидкие остатки материалов утилизировать как краски на водной основе, высохшие остатки материала – как затвердевшие краски или бытовой мусор.

Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза

Для продуктов данной категории (кат. A/l): 200 г/л (2010). Содержание летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте не превышает 50 г/л.

Код продуктов ЛКМ

M-DF01

Декларация состава

Дисперсия искусственной смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, вода, добавки, консерванты.

Техническая консультация

В настоящей публикации невозможно рассмотреть все встречающиеся на практике подложки и технологии их покрытия.

Если Вы имеете дело с подложками, не упомянутыми в данной Технической информации, следует обратиться к нам или нашим сотрудникам на местах. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию с учетом специфики конкретного объекта.

Центр обслуживания

Перейдите на сайте к ссылке «Контакты».

Техническая информация D1896R NOE · Состояние на Май 2012

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Тел. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de