

Lignovit Spritzfertig

42981 ff

Покрытие для распыления



Описание продукта

Разводимое в воде кроющее и лессирующее покрытие для древесины небытового назначения на базе высококачественных дисперсий акрилатных смол. Хорошая погодоустойчивость. Покрытие защищено от поражения грибком синевы древесины и плесневым грибком.

Особые свойства

Очень высокая жизнеспособность смеси, большая устойчивость к слипанию
Характеристики горючести (ÖNORM EN 13501-1) только в сочетании с трудновоспламеняемым основанием (плитой из древесины окуме)

Горючесть B
Дымообразование s2 **B-s2, d0**

Образование горящих капель d0

Сфера применения

Для несоответствующих или ограниченно соответствующих точным размерам деревянных строительных изделий снаружи и внутри зданий, например, профиля, фасадных плит или гаражных ворот. Не предназначен для прямого контакта с продуктами питания и кормами. Не предназначен для древесины, находящейся в длительном контакте с почвой/водой.

Способ нанесения

Методом Airless или пневматическое распыление, **обязательно надевать респиратор A2/P3.**

Предварительная обработка основания

Влажность древесины между 12 и 15 %. Годен для строганной, отшлифованной или распиленной древесины.

Структура покрытия

Цветные оттенки:

2 слоя Lignovit Spritzfertig 42981 ff, толщина влажного слоя 125 и 150 мкм соответственно. У фасадных плит из древесины окуме – 175–200 мкм с лёгкой промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280 через 3–4 часа промежуточного высыхания.

Белый плюс пастельные тона:

1 слой защитной грунтовки Lignovit Sperrgrund 40960 100–125 мкм плюс 1 слой покрытия Lignovit Spritzfertig 42981 ff 175–200 мкм с лёгкой промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280 через 3–4 часа промежуточного высыхания.

Лессирующие оттенки

03-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

Нанести 1 слой глазури Lignovit Lasur 53135 ff плюс распылить 1 слой Lignovit Spritzfertig 42981 ff 150–200 мкм одинаковых оттенков с лёгкой промежуточной шлифовкой шкуркой зернистостью 280 через 3–4 часа промежуточного высыхания.

Если необходима защита от грибка синевы (В, испытание по EN 152-1), разрушающих древесину грибков (Р, испытание по EN 113) и поражения насекомыми (Iv, испытание по EN 46), предварительно обработать пропиткой Lignovit Imprägniergrund 53134 (расход продукта из расчёта контрольной нормы 200 г/м², Сертификат о признании № 2/05).

Температура применения и объекта

Не ниже + 10 °С.
Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют высыхание. Избегать попадания прямых солнечных лучей (слишком быстрое подсыхание). Хранить в прохладном месте, беречь от мороза.

Рабочие инструменты

Рабочие инструменты мыть водой сразу после применения.

Разведение

При необходимости – вода. Продукт поставляется готовым к применению.

Время высыхания
(при температуре помещения 20 °С)

Высохший «от пыли» прибл. через 30 минут
Готовый к шлифовке прибл. через 3–4 часа
Готовый к покрытию лаком прибл. через 3–4 часа
Просушенный прибл. через 12 часов

Укрывистость (за одно нанесение)

Расход прибл. 10 м²/л за одно нанесение.

Форма поставки

4 литра, 18 литров

Срок годности

Не более 1 года в невскрытой заводской упаковке.

Оттенки

Базовый лак для тонирования лессирующих и цветных оттенков покрытий для древесины, а также кроющих цветов по RAL, NCS и специальных цветов, полученных с помощью системы смешивания цветов ADLER-promix-Farbmischsystem:

W 30 42983

W10 42981

Сравнительная таблица стандартных оттенков глазури Lignovit Lasur и покрытия для распыления Lignovit Spritzfertig:

	Глазурь	Покрытие для распыления:
Ива	53136	57966
Дуб	53137	57967
Лиственница	53138	57968
Сосна	53139	57969
Тиковое дерево	53140	57970
Орех	53144	57971
Палисандр	53145	57972

Данные по технике безопасности

Соблюдать требования паспорта безопасности!