



## Надежная фасадная

### Атмосферостойкая защита

#### Alpina Долговечная фасадная - для ослепительно белых фасадов

##### Описание продукта:

матовая дисперсионная краска для ослепительно белых фасадов. Хорошая укрывистость и простота нанесения продукта позволяют получить равномерную структуру поверхности. Продукт обладает очень хорошей защитой от атмосферного воздействия - для надежной защиты фасадов.



### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

2,5 л, 5 л, 10 л

#### Назначение:

Правильный выбор:

- очень хорошая защита от атмосферных воздействий
- очень легко наносится

#### Свойства:

- Атмосферостойкая
- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Препятствует проникновению влаги
- Высокопаропроницаемая (класс V1 согласно DIN EN 1062)
- Равномерная структура

#### Пригодные подложки:

Минеральные подложки:

- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки, гипсокартона
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон

Старые покрытия с хорошей несущей способностью:

- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
- структурные обои

#### Цветовые тона/ Колеровка:

Белая краска или заколерована вручную в один из многочисленных светлых оттенков с помощью колорантов Alpina Colorant или Alpina Tint.

#### Степень глянца:

матовая

#### Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

#### Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

#### Расход:

**10 литров хватает приблизительно на 70 м<sup>2</sup> (ок. 150 мл/м<sup>2</sup>)** на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается. Реальный расход определяется пробным нанесением.

#### Структура покрытия / Разбавление:

**Грунтовочное покрытие: Alpina Грунт**

**Промежуточное покрытие:**

Alpina Надежная фасадная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

**Финишное покрытие:**

неразбавленной Надежная фасадная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

При необходимости грунтовать с помощью Alpina Грунт.

#### Состав:

дисперсия акриловая сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в данном продукте для стран ЕС (кат. A/c): 40 г/л. Данный продукт содержит менее 10 г/л ЛОС.



## Надежная фасадная

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Мох, водоросли, обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

#### Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт два раза (методом "мокрое по мокрому").

#### Бетон:

Бетонные основания с отложениями грязи или с осыпью песка очистить механическим способом или напорными струями воды. На слабовпитывающие или соответственно гладкие основания нанести грунтовочное покрытие материалом Alpina Долговечная фасадная разбавленной с водой. Нормальные и сильно впитывающие основания прогрунтовать материалом Alpina Грунт.

#### Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Грунтовочное покрытие выполнить краской Alpina Долговечная фасадная, разбавленная.

#### Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Надежная фасадная, разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать Alpina Грунт.

#### Покрытия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунт.

#### Поверхности с высоломи:

Высолы удалить сухим способом щеткой. Нанести грунтовочный слой органорастворимой грунтовкой. При нанесении покрытий на поверхности с высоломи длительная адгезия, однако не может быть гарантирована в связи с возможностью повторных высолов ухудшающих адгезию под окрасочным слоем.

#### Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпательвать финишной шпателькой от Alpina. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпательванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунт.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Техническая информация № 275\_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.