

Disbofug 225 Acryl-Fugendicht

Пластоэластичный водный акриловый дисперсионный уплотнительный материал для швов.



Описание продукта

Область применения	Для присоединительных швов к дверным и оконным рамам, подоконникам, встроенной мебели и облицовки, для внутренних и наружных покрытий.	
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Пластоэластичный. ■ Совместим со всеми дисперсионными продуктами Caparol. 	
Связующее	Водная акриловая дисперсия.	
Упаковка	310 мл – пластиковый картуш (20 шт. в коробке), 400 мл и 600 мл – целлофановые тубы (12 шт. в коробке)	
Цвет	310 мл – картуш: белый, черный, серый, коричневый. 400 мл, 600 мл тубы: белый	
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе. Срок хранения оригинально закрытой упаковки 12 месяцев.	
Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Плотность: ■ Максимально допустимая общая деформация: ■ Устойчивость к повышенной температуре сушки: ■ Усадка: ■ Ширина швов: 	<p>примерно 1,5 г/см³</p> <p>максимум 15% от ширины шва</p> <p>макс. 80 °C</p> <p>ок. 18 %</p> <p>макс. 30 мм</p>

Применение

Подходящие подложки	Алюминий, бетон, фиброцемент, дерево, твердый ПВХ, клинкер, силикатный кирпич, полистирольный жесткий пенопласт, пористый бетон, штукатурка, кирпич, оцинкованная сталь. Адгезионная поверхность должна быть чистой, с несущей способностью, без веществ, снижающих адгезию.
Подготовка подложки	Ограничить глубину шва или уплотнительного материала невпитывающим круглым шнуром из пенопласта или полиуретана. Соотношение ширины шва и глубины уплотнительного материала 1:1.
Подготовка материала	Материал готов к применению.
Метод нанесения	Материал равномерно нанести в шов. Глубину уплотнительного материала ограничить невпитывающим круглым шнуром из пенопласта или полиуретана с закрытыми порами. Выровнять поверхность смоченным водой инструментом еще до появления пленки.



Расход	На шов размером 10 x 10 мм ок. 100 мл/м. Точный расход определяется при пробном нанесении на объекте.
Условия применения	Минимум +5°C максимум 40°C для материала, циркуляционного воздуха и подложки.
Сушка/время сушки	При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 60 % 24 часа на 1 мм. После высыхания можно покрывать любыми дисперсионными продуктами Caparol. При нанесении дисперсионных покрытий на акриловые дисперсионные уплотнительные материалы для швов в поверхности могут появиться трещины вследствие внутренних напряжений.
Чистка инструментов	После применения рабочие инструменты помыть водой.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву. Паспорт безопасности предоставляется по запросу профессиональных пользователей.
Утилизация	Утилизируются только полностью пустые емкости. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы уплотнительных масс.
Подробные информации	см. паспорт безопасности. При применении материала необходимо соблюдать указания по охране строений Disbon.
Техническая консультация	В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.
Центр обслуживания	Перейдите на сайте к ссылке «Контакты»

Техническая информация BS225R NOE · Состояние на Декабрь 2011

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de