ADLER Poly-Feinspachtel 96131 f

Универсальная **2-компонентная шпатлевка** для **мебели и интерьеров.** Продукт для **промышленного и профессионального** применения

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Общая информация

Универсальная 2-компонентная полиэфирная шпатлевка. Отлично наносится благодаря кремообразной консистенции. Хорошая заполняющая способность и тиксотропность. Выравнивает мелкие царапины и неровности благодаря мелкозернистой структуре, быстро высыхает, отлично шлифуется. Обладает высокой адгезией к металлам и древесине, в т.ч. при высоких температурах.

Особые свойства
Стандарты на методы испытаний

Продукт устойчив к воде, бензину, минеральным маслам, растворам щелочей и кислот.

- **Французское постановление DEVL1104875A** о маркировке строительных покрытий в зависимости от эмиссии летучих вредных веществ: A+

Сфера применения



Продукт предназначен для заделки дефектов на поверхностях мебели и интерьеров из древесины, а также для выравнивания металлических поверхностей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Указания по применению

- Температура продукта, объекта и окружающей среды должна быть не ниже +10 ºC.
- Высокие температуры ускоряют, низкие замедляют реакцию отверждения.
- Если необходимо нанести продукт относительно толстым слоем, рекомендуется добавлять как можно меньше отвердителя либо выполнять нанесение за несколько подходов тонкими слоями.

Пропорция смешивания



100 масс. частей ADLER Poly-Feinspachtel
1-4 масс. части отвердителя

1 г соответствует полоске массы прибл. 4-5 см из тубы.

Смешивать компоненты друг с другом до получения массы однородного цвета.
Количество добавления отвердителя более 4% снижает адгезию и может негативно повлиять на поверхностное высыхание массы.
Количество добавления отвердителя менее 1% замедляет

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия
Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

процесс отверждения, а при работе в условиях низких температур приводит к неполному отверждению массы и сохранению клейкой поверхности.
.

Время жизнеспособности

Смесь пригодна к применению в течение ок. 2-6 минут после смешивания.

Техника нанесения

Метод нанесения	Шпатлевание

Продукт готов к применению.

Время высыхания

(при 20°C и отн.вл.возд. 50%)

Шлифование, сверление, фрезерование	Через 30 мин
Нанесение последующих покрытий	Через 3 – 5 ч

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют высыхание.
Приведенные данные носят рекомендательный характер и являются ориентировочными. Время высыхания зависит от типа основания, толщины покрытия, температуры, воздухообмена и относительной влажности воздуха.

Очистка оборудования

Очищать растворителем ADLER Nitro-Verdünnung 80001 или ADLER Waschverdünnung 80077 сразу после использования.

После отверждения шпатлевку нельзя удалить растворителем. Удалять только механическим путем либо воздействием высоких температур (> 200 °C).

ОСНОВАНИЕ

Вид основания

Древесина, металлы (железо, сталь, алюминий)

Состояние основания

Основание должно быть сухим, чистым, прочным, свободным от жиров, восков и пыли, а также проверенным на несущую способность и совместимость.

Подготовка основания

Металл:
Зачистить до металлического блеска.

Удалить следы масел и жиров с помощью ADLER Entfetter 80394. Зашлифовать нетканым шлифовальным волокном и средством ADLER Entfetter 80394 до получения матовой поверхности.

Древесина и древесные материалы:
Нанесение продукта выполнять по возможности сразу после шлифования во избежание нарушения адгезии.

Лиственная древесина: зернистость 150-180
Хвойная древесина: зернистость 100-150

Старые покрытия:
Непрочные старые покрытия или термопластичные акриловые покрытия полностью удалить.

	СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ
Нанесение продукта	ADLER Poly-Feinspachtel
Промежуточное шлифование	Зашпатлеванный участок отшлифовать вместе с основанием с помощью абразива подходящей зернистости. Избегать прошлифовки насквозь! Тщательно удалить пыль. Шлифовать шпатлевку непосредственно перед нанесением лакокрасочного покрытия для обеспечения хорошей промежуточной адгезии.
Последующее покрытие	**Кроющие системы:** обработанную шпатлевкой поверхность загрунтовать соответствующей грунтовкой: древесина: ADLER PUR-Spritzfüller 25515, ADLER PUR-Isofill 25506 металл: ADLER 2K-Epoxigrund 68304 **Бесцветные мебельные покрытия:** шпатлевку ADLER Poly-Feinspachtel можно залакировать 2-компонентными PUR-лаками ADLER Legnopur 26211 ff, ADLER Ventopur 26291 ff, ADLER PUR-Strong 26303 ff и ADLER PUR-Naturmatt 26132, а также водными мебельными лаками ADLER Aqua-Resist 30461 ff, ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff и ADLER Aqua-Mira CFB 30471 ff. Руководствоваться техническими описаниями соответствующих продуктов.
	УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА
Емкость	1 кг
Цвета	ADLER Poly-Feinspachtel Weiß/ белый 96131 ADLER Poly-Feinspachtel Schwarz/ черный 96139
Вспомогательные продукты:	ADLER Nitro-Verdünnung 80001 ADLER Waschverdünnung 80077 ADLER PUR-Spritzfüller 25515 ADLER PUR-Isofill 25506 ADLER 2K-Epoxigrund 68304 ADLER Legnopur 26211 ff ADLER Ventopur 26291 ff ADLER PUR-Strong 26303 ff ADLER PUR-Naturmatt 26132 ADLER Aqua-Resist 30461 ff ADLER Aqua-Soft CFB 30361 ff ADLER Aqua-Mira CFB 30471 ff ADLER Entfetter 80394
	ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ
Срок годности/ условия хранения	Срок хранения не менее 1 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания месте.
Указания по безопасности	Соблюдать данные соответствующего Паспорта безопасности! Паспорт безопасности предоставляется профессиональным пользователям по запросу.