


## Pullex Teaköl Масло для обработки древесины

50524 ff



### Описание продукта

Готовое к применению масло для обработки древесины лиственных и экзотических пород. Обладает хорошей проникающей способностью, превосходно подчёркивает текстуру древесины. Не содержит биоцидов, поэтому может применяться снаружи и внутри помещения.

### Особые свойства

Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Улучшает износостойкость поверхностей. Глубоко проникая, сохраняет способность древесины «дышать». Регулирует влажность и снижает вероятность разбухания и усушки древесины. Значительно увеличивает интервал между реставрациями. Продукт легок в применении и экономичен.

### Сфера применения

Применяется для защиты садовой мебели. Великолепно подойдет для защиты изделий из дерева и мебели во влажных помещениях (бани, сауны): деревянные кресла, шезлонги, лежаки и полоки. Кроме изделий, постоянно контактирующих с водой (бочки, кадки)! Продукт прекрасно подходит для первичной обработки и ухода за обработанной маслами поверхностями.

### Способ нанесения

Продукт наносится кистью и тщательно втирается в основание. Поверхности, к которым предъявляются особые требования по внешнему виду, рекомендуется предварительно отшлифовать наждачной бумагой с зернистостью 180.

### Вязкость на момент поставки

11–13 сек по DIN 53211 (вискозиметр 4 мм при 20 °С).

### Нанесение

Продукт наносится кистью и тщательно втирается в основание. Для достижения оптимального результата использовать для втирания нетканое абразивное волокно (вискоза, целлюлоза, искусственная замша).

Нанести 1–2 слоя в зависимости от впитывающей способности основания.

### Кроющая способность

Прибл. 30 м<sup>2</sup>/л при нанесении в один слой; наносить тонким слоем и втирать в основание.

### Разведение

Применять в неразбавленном виде

Для очистки рабочих инструментов использовать Adlerol 80301

11-10

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и доступных степеней глянца продукта.

|  |   |       |
|--|---|-------|
| <b>Время высыхания до последующей обработки</b><br>(при температуре помещения 20 °С) | Прибл. 6 часов  |       |
| <b>Промежуточное шлифование</b>  | При необходимости – наждачной бумагой зернистостью 280  |       |
| <b>Уход</b>  | При постоянном воздействии воды и УФ-излучения нельзя предотвратить посерение древесины на длительный период времени. При необходимости для очистки и устранения посерения использовать продукт ADLER Holzentgrauer 90348 (руководствоваться техническим описанием продукта) и затем выполнить повторную обработку поверхности маслом.  |       |
| <b>Емкость</b>   | 250 мл, 1 л   |       |
| <b>Оттенок</b>   | Teak/ тик   | 50524 |
|  | Farblos/ бесцветный   | 50525 |
| <b>Срок годности</b>   | Не менее 3 лет. Хранить в оригинальной закрытой упаковке.<br>Рекомендуем перелить содержимое вскрытой емкости в более мелкую тару во избежание сгущения продукта в емкости и/или образования поверхностной плёнки.  |       |
| <b>Указания по безопасности</b>  | <p>При использовании ткани (ветоши), пропитанной продуктами оксидативного высыхания (при контакте с кислородом воздуха), существует опасность самовоспламенения!</p> <p>Пропитанную продуктом ткань (ветошь) сушить в расправленном виде; хранить в закрытых металлических контейнерах или под водой.</p> <p>Не использовать продукт в распылительных камерах, в которых содержатся следы распыленных нитроцеллюлозных продуктов, ввиду опасности самовоспламенения!</p> <p>Соблюдать требования паспорта безопасности!</p> |       |