StoLevell Duo

Не органический клеящий и армирующий раствор для машинного нанесения

Характеристика	
Свойства	Очень хорошее охватывание на основании.
Оптика	Серый цемент
Обработка	Очень хорошо обрабатывается механическим способом
Область применения	
	Для внутренних и наружных работ. Для вех не органических основ Применяется как клеящий и армирующий раствор для теплоизоляционных систем: StoTherm Vario и StoTherm Mineral Критическую основу необходимо проверить перед обработкой
Технические данные	
Группа продуктов	Гидравлически схватывающий раствор.
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств:, силикат кальция, гидрооксид кальция, полимерный порошок, карбонат кальция, диоксид силиция, аддитивы.

Параметры

Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
Плотность раствора	DIN 18 555	1,4	g/cm^3 [1)]
Прочность растяжения на изгибе (28 дней)	DIN 18 555	3-4	N/mm^2 [2)]
Прочность на сжатие (28 дней)	DIN 18 555	10	N/mm^2 [2)]
Е-модуль в динамике (28 дней)	TP PE-PCC	8000-9000	N/mm^2 [2)]
Паропроницаемость μ-уровень [3)]	DIN EN ISO 7783-2 [4]	15-35	
Водопроницаемость	DIN EN 1062-3	0,08	$kg/(m^2 \cdot \sqrt{h})$
Теплопроводность	DIN 4108	0,87	W/(m*K)

[1)] g/cm^3 =kg/l
[2)] N/mm^2=MPa
[3)] вычислено из sd величины
[4)] пробы взяты при 23℃

При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.

Рекомендации по обработке	
Основа	Основа должна быть твердой, чистой, сухой и несущей, не содержать крошек строительного мусора, и отделяющихся частиц.
Первичная обработка основы	Рекомендуется очистка или грунтовка основы.
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 ℃
Подготовка материала	около: 5 :1 (порошок : вода)
Приготовление раствора	Добавить воду в сухую смесь. Размешивать около 2 минут, затем дать отстояться 3 минуты и еще раз в течение полминуты перемешать.
Время обработки	при 20 ℃ около 60 минут

StoLevell Duo

Не органический клеящий и армирующий раствор для машинного нанесения

Расход	**Артикель**	**Способ нанесения**	**Расход**
	1373	При приклеивании Sto-PS пенополистирольные плиты	4,5-5,5 кг/м^2
	1373	При приклеивании Sto-минеральной плиты И Sto-ламелей.	5,0-6,0 кг/м^2
	1373	Дополнительное приклеивании при шинном приклеивании Sto-PS пенополистирольные плиты и Sto- минеральные плиты	2,0-3,0 кг/м^2
	1373	Для армирования	4,5-5,5 кг/м
Обработка	Обработка при помощи инструмента из нержавеющей стали, зубчатой кельмы и специальных машин. Рекомендованная толщина армировки 3-4 мм Приклеивание: Нанесение клея ручным или механизированным способом на стены или на теплоизоляционные плиты. Контактная поверхность склеивания должна быть: ➢ 60% на стены ➢ 40% на плиты Армирование: По всей поверхности с использованием StoLevell Uni и Sto-Glasfasergewebe. Стекло сетку наносить в на хлест около 10см. В оконных и дверных отверстий произвести диагональное армирование. Дальнейшая обработка возможна через 24-48 часов. при относительной влажности воздуха: < 70% и температуре > 15°C		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой		
Поставка			
Цвет тонов	Серый цемент.		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в сухом месте		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	18.09.2002		
	Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto		

Hauptsitz Sto AG
Ehrenbachstraße 1
D-79780 Stühlingen
Tel. (0 77 44) 57 10 10
Fax. (0 77 44) 57 20 10
Internet http:/www.sto.de
e-mail infoservice@stoeu.com