

ADLER Aqua-Step Silent		3043 ff
Паркетный лак на водной основе со свойством анти-скрипа для <b>лестничных ступеней, для промышленности</b>		
<b>ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА</b>		
<b>Общая информация</b>	Прозрачный, одно- и двухкомпонентный паркетный лак на водной основе со свойством анти-скрипа для лестничных ступеней, препятствующий скольжению; хорошая износостойкость и наполняющая способность, хорошая устойчивость к сплианию, отличная химическая стойкость, хорошая прозрачность, прекрасно ложится на вертикальные поверхности, устойчив к крему и жиру (CFB).	
<b>Особые свойства</b> <b>Соответствие стандартам</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ÖNORM A 1605-12</b> (поверхности мебели) Устойчивость к химическим воздействиям: при использовании 1К: 1-B при использовании 2К: 1-B1 свойства при истирании: 2-C (&gt; 150 U) свойства при царапании: при использовании 1К: 4-E (&gt; 0,5 N) при использовании 2К: 4-D (&gt; 1,0 N)</li> <li>• <b>ÖNORM A 3800-1</b> (огнестойкость) в сочетании с трудно воспламеняющимся грунтовым покрытием: трудно воспламеняющийся (ранее B 1 согласно B 3800-1), Q1, Tr 1</li> <li>• <b>ÖNORM C 2354</b> (дощатые полы): класс износостойкости C (при использовании 2К);</li> <li>• <b>ÖNORM Z 1261</b> (эксплуатационная нагрузка): класс I (&gt; 0,44 μ), в сухом виде</li> <li>• <b>DIN 51131</b> (свойства противоскольжения): 0,30 - 0,45 μ в сухом виде.</li> <li>• Соответствует критериям свойств противоскольжения по классу <b>R9</b> по <b>BGR 181</b> (ранее ZH 1/571) и <b>DIN 51130</b>, при добавлении 10% ADLER Aquafix S grob 91201 в финишный слой</li> <li>• Французское предписание <b>DEVL1104875A</b> о характеристике строительных продуктов для покрытия относительно эмиссии его летучих вредных веществ: A+</li> </ul>	
<b>Сфера применения</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Для профессионального и промышленного покрытия лестничных ступеней.</li> <li>• Препятствует скольжению и скрипу.</li> <li>• При нанесении 3 слоев ADLER Aqua-Step Silent 3043 ff + 7 % ADLER Aqua-PUR-Härter 82220 распылением с соответствующим промежуточным шлифованием достигается максимальная износостойкость, таким образом, выполняются требования <b>класса износостойкости C</b> (особо сильный износ) согласно ÖNORM C 2354. Однокомпонентное нанесение соответствует <b>классам износостойкости A и B</b>.</li> </ul>	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>		


## Техническое описание

### Указания по применению



- Перед применением продукт перемешать.
- Применять продукт при температуре продукта, объекта и помещения не ниже + 15 °С.
- Использовать ADLER Aqua-Step Silent 3043 можно на выбор в одно- или двухкомпонентном варианте. Мы рекомендуем использовать двухкомпонентный вариант для достижения более высокой стойкости и достижения наивысшего класса износостойкости С согласно ÖNORM С 2354.
- Различные древесные породы, такие как **дуб, лиственница** и т.д., содержат водорастворимые ингредиенты, которые активируются вследствие нанесения водонепроницаемого мебельного лака. Для предотвращения выцветания или появления точек (в зависимости от происхождения древесины они могут быть очень заметны), поэтому мы рекомендуем при обработке **дуба, лиственницы и других типов древесины с высоким содержанием экстрактов** грунтовать при помощи ADLER PUR- Primer 25291. В качестве альтернативы при обработке лиственных пород можно использовать грунтовку ADLER Aqua-Intense GL 30016.
- Нанесение валиком ADLER Aqua-Step Silent 3043 ff возможно только на небольших поверхностях причем, ворсистым валиком на пеноматериале.
- Отсутствие скрипа при производстве лестниц при правильном выполнении работ (конструкция, соединения, влажность древесины)
- Пожалуйста, соблюдайте наши **«Рабочие инструкции для мебельных лаков на водной основе»**.
- Просьба ознакомиться с техописаниями на продукты

### Соотношение компонентов смеси



100 частей веса ADLER Aqua-Step Silent 3043 ff  
7 частей веса ADLER Aqua-PUR-Härter 82220

**Отвердитель ADLER Aqua-PUR-Härter следует добавлять в лак осторожно и постоянно помешивая.**

### Жизнеспособность



8 часов

# Техническое описание

## Техника нанесения



5%

Техника нанесения	Безвоздушное	Комбинированное	Пневматическое	Валиком
Дюза (Ø мм)	0,28 – 0,33	0,23 – 0,33	2,0	-
Давление распыления (бар)	100 – 120	100 – 120	ок. 3	-
Воздух распылителя (бар)	-	1 - 2	-	-
Разбавление	Вода			
Добавка разбавителя в %	-	-	ок. 5	10
Масса наносимого материала (г/м <sup>2</sup> )	ок. 100 – 120 за одно нанесение; общее количество наносимого материала (грунтовочный и кроющий лак) макс. 450			

## Время высыхания

(при 23 °С и 50 % от. вл.)



Шлифование и повторное нанесение примерно через 3 ч

На расход / насыщенность влияют форма, структура поверхности и влажность древесины. Точный расход можно рассчитать только путем пробного нанесения.

Низкие температуры и/или высокая влажность воздуха могут продлить период высыхания.

## Очистка оборудования



Сразу после употребления промыть водой.

Засохшие остатки краски удалить при помощи ADLER Aqua-Cleaner 80080 (развести водой в пропорции 1:1).

## ОБРАБАТЫВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Тип поверхности	Древесина лиственных и хвойных пород
Свойства поверхности	Поверхность древесины должна быть сухой, чистой, прочной, очищенной от жировых и восковых загрязнений, а также от древесной пыли.
Подготовка поверхности	Древесина лиственных пород: шлифование, зернистость 150 – 180 Древесина хвойных пород: шлифование, зернистость 100 – 150
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ	
Грунтовочное покрытие	1 – 2 слоя ADLER Aqua-Step Silent 3043 ff

## Техническое описание

<p><b>Промежуточное шлифование</b></p> 	<p>После каждого слоя произвести шлифование грунтошки зернистостью 240 – 320</p> <p>Следует избегать глубокого шлифования, так как это может привести пожелтению со временем</p>												
<p><b>Покрытие для окончательной отделки</b></p>	<p>1 слой ADLER Aqua-Step Silent 3043 ff</p>												
<p><b>ОЧИСТКА И УХОД</b></p>													
	<p>Лестничные ступени время от времени <b>необходимо протирать тряпкой, смоченной ADLER CLEAN Parkettreiniger 42198</b>. Таким образом, удаляются стойкие загрязнения и следы подошв. <b>Затем поверхности следует насухо вытереть.</b></p> <p>Мы не рекомендуем производить очистку лестничных ступеней обычными средствами для ухода за паркетом, чтобы предотвратить нежелательное скольжение поверхности.</p> <p>Пожалуйста, соблюдайте соответствующие технические инструкции к продукту.</p>												
<p><b>УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА</b></p>													
<p><b>Размеры упаковок</b></p>	<p>4 кг, 22 кг</p>												
<p><b>Оттенки / степень блеска</b></p>	<table border="0"> <tr> <td>G10 Глубоко матовый</td> <td>3043000110</td> </tr> <tr> <td>G30 Матовый</td> <td>3043000130</td> </tr> <tr> <td>G50 Шелковисто-матовый</td> <td>3043000150</td> </tr> </table>	G10 Глубоко матовый	3043000110	G30 Матовый	3043000130	G50 Шелковисто-матовый	3043000150						
G10 Глубоко матовый	3043000110												
G30 Матовый	3043000130												
G50 Шелковисто-матовый	3043000150												
<p><b>Дополнительные продукты</b></p>	<table border="0"> <tr> <td>ADLER Aqua-PUR-Härter</td> <td>82220</td> </tr> <tr> <td>ADLER Aqua-Cleaner</td> <td>80080</td> </tr> <tr> <td>ADLER PUR-Primer 25291</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADLER Aqua-Intense GL 30016</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADLER Aquafix S grob 91201</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ADLER Clean-Parkettreiniger 42198</td> <td></td> </tr> </table>	ADLER Aqua-PUR-Härter	82220	ADLER Aqua-Cleaner	80080	ADLER PUR-Primer 25291		ADLER Aqua-Intense GL 30016		ADLER Aquafix S grob 91201		ADLER Clean-Parkettreiniger 42198	
ADLER Aqua-PUR-Härter	82220												
ADLER Aqua-Cleaner	80080												
ADLER PUR-Primer 25291													
ADLER Aqua-Intense GL 30016													
ADLER Aquafix S grob 91201													
ADLER Clean-Parkettreiniger 42198													
<p><b>ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ</b></p>													
<p><b>Срок годности/ условия хранения</b></p> 	<p>Минимум 1 год в оригинальной закрытой упаковке.</p> <p>Продукт необходимо хранить в защищенном месте от влаги, прямых солнечных лучей, заморозания и высоких температур (свыше 30°C)</p>												
<p><b>Технические данные</b></p>	<p>Вязкость распыления 200 ± 10 с согласно DIN 53211 (чаша 4 мм, при 20°C)</p>												
<p><b>Указания по безопасности</b></p> 	<p>Пожалуйста, соблюдайте данные соответствующего Паспорта безопасности! Актуальную версию можно скачать в интернете на страничке <a href="http://www.adler-lacke.com">www.adler-lacke.com</a>.</p> <p>Необходимо избегать вдыхания лаков в аэрозольной упаковке. Для этого следует использовать респиратор (комбинированный фильтр A2/P2 – EN 141/EN 143).</p>												