Воск для натирки
Арт. № 2060

Свойства
Воск для натирки BIOFA состоит из высококачественного натурального сырья, такого как, пчелиный воск и воск карнауба. Рекомендуется использовать для бань, саун, пола, мебели, внутренней отделки, игрушек, антиквариата. Обеспечивает защиту и уход за поверхностями из дерева, пробки и т.д., внутри помещения. Воск для натирки прост в применении, бесцветный, обладает способностью к диффузии и приятным, лёгким ароматом. Создаёт шелковисто-матовую, антистатическую поверхность, устойчивую к нагрузкам. Жаростойкий (до 120^0C). Подходит для любых необработанных, гладких или обработанных воском и маслами твёрдых и мягких сортов древесины.

Состав
Алифатические углеводороды, пчелиный воск, карнаубский воск, микровоск, цитраль.

Этапы применения:
Подготовка поверхности
Поверхность должна быть хорошо отшлифованной, сухой (макс. влажность древесины 12%) и чистой. При необходимости следует протереть её растворителем BIOFA 0500. Требуется промежуточная шлифовка.

Нанесение
Воск для натирки BIOFA готов к применению. Наносится очень тонким и равномерным слоем безворсовой тканью или с помощью полировальной машины. После нанесения необходимо распределить и отполировать поверхность не допуская разводов. Для поверхностей, подверженных высоким нагрузкам, может понадобиться второй слой воска.
Важно! Провести предварительные испытания! Во время нанесения и высыхания продукта необходимо обеспечить достаточный приток свежего воздуха!
Не наносить при температуре ниже 16°C!

Очистка рабочих инструментов
Сразу после использования промыть растворителем BIOFA 0500

Сушка
Высыхает через 3-6 часов, готов к полировке, нагружать с осторожностью (20°C/50-55% отн. влажность воздуха). Полная нагрузка через 24 часа.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll
Интернет-сайт: www.biofa.de
Тел. 07164-9405-0, Факс 07164-9405-96

Импортер: ООО «Немецкие краски»
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 , строен. 5, этаж 4, ком. 23к1.
Тел.: 8 (800) 555-33-79
support@biofa.ru, www.biofa.ru

По состоянию на: 19.07.2016 арт. 2060
Заменяет редакцию от: 01.06.2012

Расход
В один слой 50-70м²/л, в два слоя 30-40м²/л.

Хранение
Хранить в прохладном, сухом месте, в хорошо закрытой таре.

Предупреждение
Содержит цитраль. Во время работы может вызывать аллергические реакции.

Правила техники безопасности

Хранить в недоступном для детей месте. При проглатывании немедленно обратится к врачу. Не вызывать рвоту. Перед применением ознакомиться с информацией на этикетке. Обеспечить достаточную защиту рук при использовании продукта! Использовать только в хорошо проветриваемом помещении. Возможно появление характерного запаха природных компонентов продукта!

Утилизация
Жидкие остатки продукта сдать в пункт сбора старых красок и лаков, либо утилизировать в соответствии с местными нормативными актами. Небольшое количество продукта, а также пропитанные им рабочие материалы могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором после высыхания. На переработку можно отдавать только пустую и очищенную тару.

Сведения и указания, содержащиеся в Технической инструкции, обязательны к исполнению. В случае необходимости отклонения от данных предписаний следует предварительно обратиться за консультацией в инженерно-технический отдел компании BIOFA . Должны соблюдаться общие правила строительной техники. Вместе с изданием данной инструкции все остальные сведения теряют свою силу.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
Dobelstr. 22, D-73087 Bad Boll
Интернет-сайт: www.biofa.de
Тел. 07164-9405-0, Факс 07164-9405-96

Импортер: ООО «Немецкие краски»
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6 , строен. 5, этаж 4, ком. 23к1.
Тел.: 8 (800) 555-33-79
support@biofa.ru, www.biofa.ru

По состоянию на: 19.07.2016 арт. 2060
Заменяет редакцию от: 01.06.2012