

Samtex 7 E.L.F.

Шелковисто-матовая латексная краска для внутренних поверхностей, подвергающихся большим нагрузкам.



Описание продукта

Область применения	В школах, больницах, детских садах, в офисных зданиях, ресторанах, холлах и т.д.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ Водоразбавляема, экологична, не имеет сильного запаха ■ Свободна от растворителей и без вредных выделений (E.L.F.) ■ Имеет высокую степень белизны ■ Хорошая укрывистость ■ Способна к диффузии ■ Устойчива к воздействию водных дезинфекционных и бытовых чистящих средств ■ Легка в применении
Связующее	Дисперсия искусственной смолы.
Упаковка	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (белая): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; 15 л ■ База 2 (прозрачная): 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л; ■ База 3 после колеровки: 1,25 л; 2,5 л; 5 л; 10 л
Цвет	<ul style="list-style-type: none"> ■ База 1 (белая) может применяться без колерования. ■ Базы 2 и 3 (прозрачные) применяются только после колерования. <p>Samtex 7 E.L.F. База 1 допускает самостоятельное колерование путем добавления колеровочных красок CaparolColor или AVA. При самостоятельном колеровании во избежание несовпадения цветового тона необходимо смешать всю краску. При заказе красок одного цветового тона в количестве 100 л и более, а также по запросу, краски колеруются на заводе.</p> <p>Samtex 7 E.L.F. колеруется машинным способом по системе ColorExpress во все тона из цветовых коллекций CaparolColor, Caparol 3D, NCS, Panorama, RAL и многих других, известных на рынке цветовых коллекций. Интенсивные и чистые цветовые оттенки, например желтый, оранжевый, красный и т.д. обладают меньшей укрывистостью. Рекомендуется промежуточное покрытие в подходящем пастельном тоне на базе пигментированной белой краски (база 1). Может потребоваться второе заключительное покрытие.</p>
Степень глянца	матовая
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе.



Технические параметры	<ul style="list-style-type: none"> ■ Влажное истирание (истираемость): ■ Степень контрастности (укрывистость): ■ Максимальная величина зерна: ■ Плотность: 	<p>Класс 2, соответствует классу «устойчивая к истиранию» по DIN EN 13 300.</p> <p>Укрывающая способность класса 2 при расходе 6 м²/л или 160 мл/м²</p> <p>Тонкое (<100 мкм)</p> <p>Около 1,4 г/см³</p>
Замечание	Вследствие колеровки возможны незначительные изменения исходных технических данных.	

Применение

Подходящие подложки	Основы для нанесения покрытия должны быть сухими, свободными от загрязнений и отделяющихся веществ.
Подготовка подложки	<p>Штукатурки растворных групп Р II и Р III: Плотные штукатурки с нормальной впитываемостью окрашиваются без их предварительной подготовки. На крупнопористые, осыпающиеся, впитывающие штукатурки наносится грунтовка акриловым гидрозолем Caparol OptiGrund E.L.F. или Capasol LF.</p> <p>Гипсовые и готовые штукатурки групп Р IV и Р V: Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Гипсовые штукатурки со спеченной поверхностью шлифовать, удалить пыль и нанести слой глубокого грунта марки Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Гипсовые строительные панели: Впитывающие влагу панели загрунтовать акриловым гидрозолем OptiGrund E.L.F. или глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB. На сильно уплотненные, гладкие панели нанести адгезионный грунт марки Caparol Haftgrund или SamtGrund E.L.F..</p> <p>Гипсокартонные панели: Сошлифовать неровности шпатлевки. Места шлифовки закрепить Caparol Tiefgrund TB. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F. или Capasol LF. Панели с водорастворимыми, образующие пятна компонентами загрунтовать фильтрующим грунтом Caparol AquaSperrgrund.</p> <p>Бетон: Удалить возможные разделяющие вещества, такие, как мелящие и осыпающиеся субстанции.</p> <p>Газобетон: Загрунтовать материалом Caparplex, разбавленным водой в пропорции 1:3.</p> <p>Нештукатуренная кладка из силикатного и обычного кирпича: Окрашивать без предварительной подготовки.</p> <p>Покрытия с хорошей несущей способностью: Матовые, маловпитывающие поверхности обрабатывать без предварительной подготовки. Блестящим поверхностям, лакам и эмалям придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. На слабовпитывающие влагу, гладкие поверхности нанести грунтовочное покрытие материалом Caparol-Haftgrund или SamtGrund E.L.F.. Крупнопористые, осыпающиеся или впитывающие поверхности загрунтовать Caparol OptiGrund E.L.F. или Capasol LF.</p> <p>Покрытия с плохой несущей способностью: Покрытия лаками, эмальями, дисперсионными красками, а также штукатурные покрытия на основе синтетических смол, имеющие плохую несущую способность, необходимо удалить. Плохо несущие покрытия из минеральных красок механически удалить и очистить поверхности от пыли. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Покрытия клеевыми красками: Смыть до самой основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Неокрашенные ворсистые, рельефные или тисненные обои из бумаги: Окрашивать без предварительной подготовки.</p> <p>Непрочные обои: Удалить без остатка. Смыть остатки обойного клея и бумажной основы. Загрунтовать глубоким грунтом марки Caparol-Tiefgrund TB.</p> <p>Поверхности, покрытые плесенью: Удалить следы плесени или грибка механическим путем с помощью увлажненной щетки, шпателя или скребка, промыть поверхности средством Capatox и дать им хорошо просохнуть. Грунтовочное покрытие выполнить согласно состоянию поверхности. На сильно зараженных поверхностях применить краски Indeko-W, Malerit-W или Fungitex-W.</p>

	<p>Поверхности с пятнами никотина, воды, копоти, масла или жира: Пятна никотина, воды, копоти, масла или жира промыть водой с добавлением моющего средства и дать им хорошо просохнуть. Высохшие водяные пятна прочистить сухой щёткой. Нанести изолирующую грунтовку Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненные места нанести заключительное покрытие материалом Caparol IsoDeck.</p> <p>Древесина и древесные материалы: Окрашивать водорастворимыми, экологически чистыми акриловыми лаками Caparol или краской для дерева Capadur Color.</p> <p>Устранение мелких дефектов: После соответствующей предварительной обработки устранить дефекты многоцелевой шпатлевкой марки Akkordspachtel в соответствии с инструкциями по их применению, и при необходимости дополнительно загрунтовать.</p>
Метод нанесения	Наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления.
Структура покрытия	<p>Грунтовочный или промежуточный слой: SamtGrund E.L.F. или Samtex 7 E.L.F., разбавленная не более чем 10% воды.</p> <p>Заключительный слой: Samtex 7 E.L.F., разбавленная не более чем 3% воды.</p>
Расход	Около 130 мл/м ² на один рабочий проход по гладкой подложке. На шероховатой поверхности расход соответственно возрастает. Точный расход краски определяется путем нанесения пробного покрытия.
Условия применения	Самая низкая допустимая температура при применении: +5°С для подложки и окружающего воздуха.
Сушка/время сушки	При температуре +20°С и относительной влажности воздуха 65% покрытие через 4 – 6 часов сухо на поверхности и готово к нанесению следующего слоя. Полностью сухим и способным выдерживать нагрузку покрытие становится примерно через 3 дня. Эти сроки возрастают при более низкой температуре и более высокой влажности воздуха.
Инструменты	Кисти, валик, безвоздушный распылитель.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после использования промывать водой.
Замечание	Во избежание образования заметных стыков отдельных участков обработанной поверхности материал следует наносить за один проход методом «мокрый по мокрому». Вследствие колеровки возможны некоторые изменения исходных технических данных.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в не доступном для детей месте. При попадании в глаза сразу же промыть их водой. При нанесении материала методом распыления не вдыхать образующийся «туман». Не допускать попадания в сточные воды. Подробная информация: см. инструкцию по безопасности.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустые ведра. Остатки материала после высыхания могут быть утилизированы как строительные отходы или как отвердевшие старые краски, а также как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Продукты данной группы (A/a): 30 г/л (2010). Этот продукт содержит макс. 1 г/л ЛОС.
Декларация состава	Дисперсия искусственной смолы, пигменты, минеральные наполнители, вода, аддитивы, консерванты.
Техническая консультация	В данном печатном издании не рассматриваются все возможные основания, применяемые на практике, и их обработка. При обработке основания, не включенного в данную техническую информацию обращайтесь за консультациями в компанию Caparol или к сотрудникам отдела сбыта. Компания Caparol будет рада предоставить консультации по конкретным условиям объекта.
Центр обслуживания	Tel.: (+49) 0 61 54 / 71 17 10 Fax: (+49) 0 61 54 / 71 17 11 e-mail: kundenservicecenter@caparol.ru

Техническая информация D010R NOE · Состояние на Июль 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «Капарол» · ул.Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Дискон» · ул.Лейтенанта Рыбцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул.Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: http://www.caparol.de