

## Техническое описание Артикул 2820

# Uniplan Grund

Высококачественная быстросохнущая адгезионная грунтовка  
Для плотных невпитывающих оснований и дощатых полов

### Сфера применения

Продукт Remmers Uniplan Grund представляет собой быстросохнущее адгезионное покрытие, в частности для плотных и невпитывающих оснований (например, старая керамическая плитка, литой асфальт, ангидридные стяжки, уплотненные гладкие цементные основания, дощатые деревянные полы, ориентированно-стружечные и отделочные плиты, а также основания с трудноудаляемыми остатками клеевых растворов, на которые в дальнейшем для выравнивания будет наноситься продукт Remmers Uniplan.

### Свойства продукта

Продукт Remmers Uniplan Grund представляет собой высококачественную адгезионную грунтовку, не содержащую растворителей, для применения на плотных и плохо впитывающих основаниях и деревянных дощатых полах с последующим нанесением цементных выравнивающих масс (например, Remmers Uniplan).

Продукт Remmers Uniplan Grund готов к применению, быстро высыхает и обладает прекрасной адгезией к основанию.

**Нанесение продукта Remmers Uniplan возможно уже через 1 час!**

2820-TM-04 09 ТК

### Технические параметры продукта

Плотность:	ок. 1,0 г/см <sup>3</sup>
Вязкость:	около 2500 мПа с
Уровень pH:	7
Цвет:	серый
Контроль качества:	состав и качество
Высыхание:	45 мин. при 20°C
Применение на полах с подогревом:	допускается

### Основание

Основание должно быть сухим прочным, свободным от веществ, препятствующих адгезии (известь, отслаивающиеся элементы, пыль, масла, жиры и т.п.). В случае необходимости очистить основание, удалить непрочные слои. Тщательно удалить пыль.

На деревянных полах или полах с керамическим покрытием удалить остатки средств по уходу (например, воск).

На литом асфальте и основаниях класса асфальтов (GE 10/ 15) в качестве предварительной обработки основания необходимо провести дробеструйную очистку.

### Применение

Продукт Remmers Uniplan Grund готов к применению. После предварительной обработки основания нанести продукт на поверхность тонким и равномерным слоем с помощью валика или кистью с короткой щетиной.

Не допускать образования лужиц.

После высыхания продукта Remmers Uniplan Grund (в зависимости от температуры, но не менее 1 часа) можно наносить продукт Remmers Uniplan.

### Указания

Не применять при температуре полов ниже +12 °C.

При грунтовании оснований в сырых помещениях под керамические покрытия необходимо дополнительно нанести комплексную гидроизоляцию (Remmers Flüssige Folie, Remmers Elastoschlämme 1K/ 2K).

При последующем устройстве покрытия пола руководствоваться соответствующими предписаниями, директивами и рекомендациями.

### Рабочий инструмент, очистка

Валик или кисть с короткой щетиной. Инструмент очищать водой сразу после применения.

### Форма поставки, расход, условия хранения

#### Форма поставки:

Канистра пластиковая 1 л, 5 л и 10 л

#### Расход:

Около 100 гр/м<sup>2</sup> в зависимости от состояния поверхности основания и степени ее шероховатости.

#### Условия хранения:

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

### Содержание летучих органических соединений VOC

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/c)

75 г/л (2007); 40 г/л (2010).

Содержание VOC в данном продукте макс. 0 г/л.

### Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

2820-TM-04 09 ТК

