

## Alpina Lasur Effekt

Прозрачная лазурь с элегантным оптическим эффектом



### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

2,5 л

#### Назначение:

Колеруемая лазурь Alpina Lasur Effekt для интересного креативного оформления стен в помещении. Для нанесения на Alpina Structur Effekt или Alpina Impression Effekt.

#### Свойства:

- Почти без запаха и эмиссии
- Водоразбавляемая
- Колеруется во множество цветов
- Экологичная
- Прозрачная, не кроющаяся на акрилатной основе
- Прозрачная, не кроющаяся на акрилатной основе

#### Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок. Для поверхностей с нормальной - средней нагрузкой. Может применяться в качестве декоративной лазури на гладкой кирпичной кладке с покрытием, штукатурке, бетоне, гипсокартонных плитах, грубоволокнистых и структурных обоях.

#### Цветовые тона/ Колеровка:

бесцветная

Может колероваться автоматически в системе ColorExpressSystem или вручную колерами Alpina Kolorant. При колеровании нескольких упаковок краски вручную, необходимо затем перемешать краску, чтобы избежать различий в цветовом тоне.

Применять Alpina Lasur Effekt только в колерованном виде!

#### Внимание:

Во избежание видимых наложений на соприкасающиеся поверхности материал необходимо наносить за один рабочий прием.

#### Степень глянца:

матовая при высыхании

#### Инструмент / Температура / Нанесение:

Лазурь тщательно перемешать. Нанести щеткой Alpina-Bürste, через 5-10 мин. Пройти по поверхности плоской мягкой щеткой. Инструменты промыть водой сразу после применения. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C.

#### Время высыхания:

При комнатной температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% через 12 часов покрытие высыхает на поверхности и готово к последующей обработке. При температуре ниже +20°C и отн. влажности воздуха более 65% время высыхания соответственно увеличивается.

#### Расход:

Около 8 м<sup>2</sup>/л, на гладком основании. На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

#### Структура покрытия / Разбавление:

##### Грунтовочное покрытие:

В качестве основы нанести краску Alpina Structur Effekt, Alpina Impression Effekt или Alpina Бархатная интерьерная.

##### Финишное покрытие:

Колерованную лазурь Alpina Lasur Effekt неравномерно нанести щеткой Alpina-Bürste крестообразными движениями. По желанию для достижения более равномерного внешнего вида в мокром состоянии через 5-10 минут пройти по поверхности мягкой плоской щеткой мягкими крестообразными движениями. После высыхания можно облагородить поверхность лазурью Alpina Lasur Effekt Gold / Silber (серебро / золото).

##### Состав:

Дисперсия акриловой смолы, цветные пигменты, минеральные наполнители, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продуктах кат. A/a не должно превышать 30 г/л. В данном продукте ЛОС – менее 1 г/л



## Alpina Lasur Effekt

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Рекомендуется укрывистый промежуточный слой Alpina Structur Effekt, Alpina Impression Effekt или грунтовками Alpina.

#### Штукатурки и шпатлевки:

##### Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать после предварительного покрытия с Alpina Structur Effekt, Alpina Impression Effekt или Alpina Бархатная интерьерная. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё загрунтовать грунтовками Alpina.

##### Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить, загрунтовать грунтовками Alpina и нанести Alpina Structur Effekt, Alpina Impression Effekt или Alpina Бархатная интерьерная.

#### Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и обработать поверхность также как штукатурки.

#### Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями зашлифовать.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить грунтовками Alpina.

#### Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать [шпатлевкой Alpina](#) и при необходимости загрунтовать.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

#### Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C.  
Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

#### Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

#### Техническая информация № 700\_RU по состоянию на апрель 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.