


## Alpina Лессировка для дерева

Защитно-декоративная лазурь для создания устойчивого покрытия древесины внутри и снаружи помещения.



ColorMix

### КРАТКИЙ ОБЗОР

#### Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10л;

#### Назначение:

Защитно-декоративная лазурь для всех типов деревянных поверхностей. Глубоко проникает и отлично защищает поверхность древесины от атмосферных воздействий и влаги как внутри так и снаружи помещений - для обеспечения длительного срока службы деревянных поверхностей. Содержит компоненты против плесени. Может применяться для тонирования древесины перед нанесением лака

#### Свойства:

материал обеспечивает защиту древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению. Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины. Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

#### Пригодные подложки:

Сухие деревянные конструкции или изделия из дерева внутри и снаружи помещения.  
Влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

#### Цветовые тона/ колеровка:

База 1: белая. База 3: прозрачная

**компьютерная колеровка:** в системе ColorMix в оттенки дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки, либо в готовом цвете.

**готовые цвета с УФ-защитой (9 оттенков)** черный, белый, махагон, кедр, тик, палисандр, сосна, орех, рябина.  
При колеровке рекомендуется использовать материалы из одной и той же партии.

#### Время высыхания/ Температура применения: :

При температуре (20±2)°С и относительной влажности воздуха (65±5)% поверхность сухая «от пыли» через 2ч. Нанесение следующего слоя возможно через 12 часов.

Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°С.

**Дополнительная информация:** [www.alpina-farben.ru](http://www.alpina-farben.ru)

#### Степень глянца:

шелковисто-матовая

#### Инструмент:

Наносить распылением, кистью или валиком для алкидных лаков и эмалей.

Инструменты после использования очистить разбавителем "Alpina", уайт-спиритом или сольвентом.

Допускается нанесение материала методом окунания.

#### Способ нанесения:

Перед использованием и в процессе работы материал тщательно перемешивать. Пробным нанесением убедиться в соответствии цвета лазури требуемому оттенку.

Насыщенность оттенка зависит от количества нанесенных слоев. Для обеспечения оптимальной УФ-защиты продукт рекомендуется применять на фасадных поверхностях только в заколерованном виде, либо в готовом цвете.

Для обеспечения долговечности покрытия при проведении наружных работ рекомендуется предварительная обработка поверхности грунтовкой **Alpina Грунтовка по дереву**.

Лессировку следует наносить в 1-2 слоя. На торцевые стороны и на кромки наносить продукт поперек волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения.

Тщательно распределить лазурь кистью по древесине.

Торцевые стороны и кромку обработать до монтажа! На торцевые стороны и на кромки наносить лазурь поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем до насыщения.

#### Расход:

примерно 100 мл/м<sup>2</sup> на 1 слой. Расход лазури зависит от сорта дерева и вида распила. Наносить только на сухое дерево. Продукт не предназначен для обработки свежего дерева.

#### Структура покрытия /разбавление:

**грунтовочный слой снаружи (только фасадные работы):**

Alpina Грунтовка по дереву без разбавления.

**промежуточный слой и финишный слой:**

Alpina Лессировка для дерева без разбавления.

#### Состав:

Алкидная смола, уайт-спирит, сиккативы, функциональные добавки и УФ-фильтры.

Содержание летучих органических веществ (ЛОС): < 576 г/л.  
Содержит: алифатические и ароматические углеводороды, циклические соединения < 2% ароматические вещества, изобензофуран – 1,3 – дион, 2-бутанон оксим, кобальт бис (2-этилгексанат), 2-фурандион, соли металлов.



## Alpina Лессировка для дерева

### ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

#### Подготовка подложки:

При необходимости поверхность подшлифовать и обеспылить. Шлифовальную пыль, опилки, смолу, загрязнения и разделяющие вещества тщательно удалить соответствующим инструментом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, сухим с несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии (например: жиров, масел, смол и т.п.).

Для наружных работ предварительно рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

#### Новые деревянные конструкции:

Шероховатую поверхность древесины зашлифовать в направлении волокон, основательно очистить, удалить выступающие на поверхность древесины вещества (смолу и засмолки). Смолосодержащую древесину перед лакированием отшлифовать. Рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

#### Влажность древесины:

При грунтовании, окрашивании, лакировке влажность древесины не должна превышать для лиственных пород 12% и хвойных пород 15%.

#### Покрyтия с плохой несущей способностью:

Покрyтия лаками, эмалями с плохой несущей способностью, засоренные, мелящиеся - полностью удалить до прочного основания. Для наружных работ предварительно рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

#### Необработанная старая древесина:

Посеревшие, обветшалые, пораженные поверхности древесины сошлифовать до неповрежденной древесины с хорошей несущей способностью, основательно очистить и обеспылить. Для наружных работ предварительно рекомендуется обработать поверхность материалом **Alpina Грунтовка по дереву**.

#### Покрyтия лаками, эмалями, с хорошей несущей способностью:

Старое лакокрасочное покрытие предварительно сошлифовать или убрать с помощью удалителя красок. Предварительно протестировать подложку на совместимость с **Альпина Лессировка для дерева** пробным нанесением.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

#### Меры предосторожности:

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению/маркировкой продукта. Хранить в недоступном для детей месте. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. При использовании - не курить, не принимать пищу. Использовать на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Избегать вдыхания газа/пара/пыли/аэрозолей, может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды, может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. ИЗБЕГАТЬ ПОПАДАНИЯ В ГЛАЗА, может вызывать необратимые последствия. При попадании осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Не вызывать рвоту! Немедленно обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Токсично для водных организмов с долгосрочными последствиями. Более полная информация по безопасному обращению находится в паспорте безопасности продукта и на сайте компании.

#### Хранение:

Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре от -40°C до +40°C, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке с даты изготовления. При хранении материала в минусовых температурах, необходимо дать ему отстояться при комнатной температуре не менее 24 часов.

ООО "ДАВ - Руссланд", RU-125493 Россия, г.Москва, ул. Аванградная д.3  
тел.: (+7) 495 660 08 49, факс: (+7) 495 645-57-99; e-mail: alpina@daw-se.ru

КОНТАКТ

#### Утилизация:

Утилизацию отходов проводить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

#### ТИ по состоянию на сентябрь 2018 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.