





Техническое описание Артикул 0919

Rostschutz M


Добавка для изготовления антикоррозионной грунтовки длительного действия в сочетании с продуктами Betofix RM и Betofix R2



Для наружных
и внутренних
работ



Температура
применения



Пропорция
смешивания



Время смешивания



Нанесение
кистью



Время высыхания до
последующей
обработки 30
мин.



Срок хранения



Хранить в
прохладном,
защищенном
от замерзания
месте

Сфера применения

Добавка для антикоррозионной защиты открытой или вскрытой арматуры железобетона и других стальных элементов при ремонте бетона.

Свойства продукта

Remmers Rostschutz M - щелочестойкая полимерная дисперсия с водоотталкивающими свойствами и активными антикоррозионными добавками.

Применение

Вскрытую арматуру зачистить до металлического блеска (степень SA 2 1/2).

Затем приготовить смесь из расчета: ок. 2,5 масс. ч. продукта Betofix RM или Betofix R2 на 1 масс. ч. продукта Rostschutz M; перемешать до получения однородной смеси под нанесение кистью. Нанести антикоррозионную смесь на арматуру сплошным слоем толщиной не менее 1 мм. Не ранее чем через 30 мин. нанести второй слой смеси. Через 30 мин после нанесения второго слоя заделать вскрытый

Технические параметры продукта

Сухой остаток:	ок. 47 %
Плотность:	ок. 1,03 г/см ³
Вязкость:	ок. 20 сек. (вискозиметр 4 мм)
Уровень pH:	ок. 8

участок бетона продуктом Betofix RM или Betofix R2.

замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.

Системные продукты

- Betofix RM (1092)
- Betofix R2 (1093)

Безопасность, экология, утилизация

Более подробная информация по безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также данные по утилизации и экологии содержатся в актуальной версии паспорта безопасности.

Рабочий инструмент, очистка

Кисть.
Очищать инструмент в свежем состоянии водой.

Форма поставки, расход, условия хранения

Форма поставки:
Канистра пластиковая 1 кг, 5 кг

Расход:
При 2-слойном нанесении на м² поверхности стали ок. 0,9 кг продукта Rostschutz M и 2,3 кг Betofix RM или Betofix R2

Условия хранения:
Хранить в оригинальной закрытой упаковке в защищенном от

Содержание летучих органических соединений (VOC)

Предельное значение по нормам ЕС для данного продукта (кат. A/i/WB): макс. 140 г/л (2010).
Содержание VOC в данном продукте не более 140 г/л.



Remmers Baustofftechnik GmbH

Bernhard - Remmers - Str.13
D – 49624 Lönningen

09

EN 1504 – 7:2006

GBI P7

Rostschutz M

**Продукт для антикоррозионной
защиты арматуры в сочетании с
продуктом Betofix RM или R2**

Сопротивление срезу: нет данных

Защита от коррозии: тест пройден

Опасные вещества: нет данных

Представленная информация составлена на основе последних данных по технике производства и применения.

Так как применение и обработка данного продукта производятся вне спектра нашего влияния, содержание настоящего технического описания не является гарантией производителя. Данные, выходящие за рамки описания, требуют письменного подтверждения со стороны завода-производителя.

При любых обстоятельствах сохраняют силу положения Общих условий заключения торговых сделок Remmers. С публикацией новой версии технического описания предыдущие версии теряют свою силу.

0919-TM-07.15.Mey-JE-AM

