

ADLER Acryl-Spritzlack

43207 ff

Акриловый лак для распыления



Описание продукта

Водорастворимый быстросохнущий финишный лак на основе специальной акриловой дисперсии. Характеризуется отличной устойчивостью к атмосферному воздействию и сохраняет длительную эластичность, устойчив к склеиванию в блок, не склонен пожелтению, не содержит биоциды. Продукт безопасен для окружающей среды благодаря низкому содержанию органических растворителей.

Особые свойства

Хорошая устойчивость при нанесении на вертикальные поверхности; при этом очень хорошая растекаемость. Низкое содержание микропузырьков при нанесении методом безвоздушного распыления Airless благодаря использованию высокоактивных пеногасителей/ деаэрирующих добавок.

Сфера применения

Окна и двери

Способ нанесения

Распыление (Airless, Airmix), при перемешивании избегать попадания воздуха.

Грунтовка

1 слой Aquawood TIG Spezial Weiß 51056
Время высыхания ок. 4 ч

Промежуточный слой

В зависимости от сорта древесины нанести Aquawood Intermedio 53663 или акриловый порозаполнитель ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 – см. Приложение 3 «Руководства по нанесению покрытия на деревянные окна методом распыления»:
Сорта древесины/ лессирующие и кроющие системные покрытия

Нанести 1 слой Aquawood Intermedio 53663 методом окунания или струйного облива,
Сушка в течение 2 часов

Промежуточное шлифование наждачной бумагой зернистостью 220 – 240

Или:

1 слой акрилового порозаполнителя ADLER Acryl-Spritzfüller 41002

Толщина мокрой пленки 150–200 мкм

Прибл. через 4 часа - при необходимости - ошлифовать наждачной бумагой зернистостью 280.

Финишный слой

1 слой ADLER Acryl-Spritzlack 43207 ff – толщина мокрой

11-09

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Швац, Австрия

Тел.: 0043/5242/6922-390, факс: 0043/5242/6922-399, e-mail: info@adler-lacke.com

Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/пользователя, однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. С публикацией настоящего Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенки и доступные степени глянца продукта.

	<p>пленки: При использовании Intermedio: 250–300 мкм При использовании Acryl-Spritzfüller: 150–200 мкм.</p>						
Общая толщина сухой пленки	<p>Мин. 100 мкм; достигается при использовании обоих вариантов. Слишком большая толщина сухой пленки (более 120 мкм) отрицательно сказывается на паропроницаемости системного покрытия.</p>						
Разведение	<p>Водой; продукт готов для нанесения методом распыления Airless</p>						
Температура применения и объекта	<p>Не ниже + 10 °С. Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры замедляют процесс высыхания.</p>						
Сушка (20 °С, влажная пленка 150 мкм)	<table border="0"> <tr> <td>Высыхание «от пыли»</td> <td>прибл. 30 мин.</td> </tr> <tr> <td>На отлип</td> <td>прибл. 3 часа</td> </tr> <tr> <td>Полностью</td> <td>прибл. 12 часов</td> </tr> </table>	Высыхание «от пыли»	прибл. 30 мин.	На отлип	прибл. 3 часа	Полностью	прибл. 12 часов
Высыхание «от пыли»	прибл. 30 мин.						
На отлип	прибл. 3 часа						
Полностью	прибл. 12 часов						
Рабочие инструменты	<p>Промыть водой сразу после использования. По завершении работ распылительное оборудование хорошо просушить во избежание коррозии. Присохшие остатки лакокрасочного материала удалить средством ADLER Abbeizer 95125.</p>						
Кроющая способность (на один слой)	<p>Прибл. 600 г/м² или 180–240 г/пог. м оконного профиля (косяк + створки), с учетом потерь при распылении. При использовании с продуктом ADLER Acryl-Spritzfüller 41002 расход прибл. в два раза меньше.</p>						
Емкость	<p>5 кг, 25 кг, пластиковые бочки по 120 кг, пластиковые контейнеры 600 кг</p>						
Условия хранения	<p>Хранить в прохладном, защищенном от замерзания месте</p>						
Срок годности	<p>Не менее 1 года. Хранить в оригинальной закрытой упаковке</p>						
Оттенок	<p>Белый, шелковисто-матовый 43207 Оттенки по картам NCS и RAL</p>						
Особые указания	<p>Соблюдайте требования «Руководств по нанесению покрытий на деревянные окна методом распыления», а также стандарты и предписания по изготовлению окон!</p>						
Сведения по технике безопасности	<p>Соблюдайте требования Паспорта безопасности!</p>						