

Capalac Classic Holzgrund & Lasur

Тонкослойная грунтовка и лессировка для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей.



Описание продукта

Область применения:	Тонкослойная грунтовка и лессировка для необработанных наружных деревянных поверхностей, а также для окон и наружных дверей с обеих сторон. Превосходно сохраняет структуру древесины, защищает от УФ, снижает опасность появления водорослей и грибков – для долговечных и защищенных покрытий.
Свойства продукта:	Продукт обеспечивает превосходную водоотталкивающую защиту от грибков и водорослей (пленочная защита) на всех типах древесины. «Дышащее» покрытие, со слабым запахом при нанесении и сушке.
Основа материала:	Алкидная смола с малым содержанием ароматических углеводов.
Упаковка:	2,5 л
Цветовой тон:	Прозрачный.
Технические характеристики:	Автоматическое колерование в системе Capalac. Защита от УФ достигается только при нанесении колерованной лессировки Плотность: ок. 0,82 г/см ³

Применения

Подходящие подложки:	<p>Впитывающие деревянные поверхности без покрытия.</p> <p>Подложки должны быть чистыми, сухими, с несущей способностью и без разделяющих веществ.</p> <p>Влажность древесины для точных по размеру деревянных деталей не должна превышать 13 %, для ограниченно точных деталей – 15 %.</p>
----------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Подготовка поверхности:

При нанесении на породы древесины с большим содержанием древесных компонентов, например, на лиственницу, дуб, различные тропические породы или прочиственные породы время сушки может увеличиться. Под древесными компонентами понимаются дубильные вещества, красители, масла / воск или смолы.

Новые деревянные элементы:

деревянную поверхность отшлифовать по направлению волокон, тщательно очистить, удалить смолу, засмолки и т.п. Обломать острые края.

Старые необработанные деревянные поверхности:

Посеревшие, обветренные деревянные поверхности отшлифовать до здоровой древесины с несущей способностью и тщательно очистить. Обломать острые каты.

Способ нанесения:

Capalac Classic Holzgrund & Lasur наносится методом погружения или кистью.

Материал необходимо тщательно втереть. Все поверхности перед установкой необходимо загрунтовать. Торцы и каты необходимо обработать поперек волокон 2-3 раза без разбавления до насыщения поверхности в технике «мокрое по мокрому».

Структура покрытия:

Поверхность	Применение	Подготовка поверхности	Пропитка	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево	наружн. работы	BFS № 18	Capalac Holz-Imprägnier-Grund	Capalac Classic Holzgrund & Lasur	Лессирующее покрытие: Capalac Classic Holzgrund & Lasur колеровкой. Укрывистое покрытие: Capalac Classic Weißlack, Buntlack, Fensterlack	Как промежуточное покрытие

Расход:

Ок. 70-100 мл/м² в зависимости от впитывающей способности поверхности.

Минимальное наносимое количество 80-100 мл/м².

Для обеспечения пленочной защиты необходимо стремиться к соблюдению этой величины.

Точную величину расхода можно определить только при пробном нанесении на объекте.

Условия применения:

Температура:

Мин. + 5°C для материала, окружающей среды и подложки.

Время сушки:

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая на ощупь через 5 часов, можно наносить продукты с содержанием растворителей не ранее, чем через 12 часов. При более низкой температуре и более высокой влажности воздуха время высыхания увеличивается. При нанесении на породы древесины, богатые смолами, особенно на тропические породы, время сушки увеличивается.

Чистка инструментов:

Сразу после применения промыть инструменты уайт-спиритом или лаковым бензином.

Дополнительные сведения:

Сведения об опасности/указания по безопасному применению (состояние на момент распечатки):

Вредно для водных организмов, с длительным вредным воздействием.

Повторяющийся контакт может вызвать сухость кожи и образование трещин на коже.

Хранить в недоступном для детей месте.

Бережть от жары/искр/открытого пламени/держаться дальше от горячей поверхности. Не курить.

Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пар/аэрозоль.

Не допускать попадания в глаза, на кожу или на одежду.

Применять только на улице или в хорошо проветриваемых областях.

Избегать высвобождения в окружающую среду.

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

Содержит бутаноксид, пропиконазол. Может вызывать аллергические реакции.

Данный продукт является «обработанным товаром» согласно предписанию ЕС 528/2012 и содержит следующие биоциды: пропиконазол (CAS60207-90-1).

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизация:

Утилизировать только пустую упаковку. Упаковку с остатками продукта сдать в пункт сбора старых лаков.

Номер каталога отходов EAK и AVV: 030205 – прочие защитные материалы для древесины с содержанием опасных веществ.

Граничная величина ЕС для содержания ЛОС:

для данного продукта (кат. A/h): 700 г/л. Этот продукт содержит макс. 630 г/л ЛОС.

Техническая консультация:

Телефон 0 61 54/71 17 10

Факс 0 6154 /71 17 11

Электронный адрес: kundenservicecenter@caparol.de

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике.

Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.

Техническая информация №2075 по состоянию на Январь 2015

Эта техническая информация подготовлена на основе самого современного уровня достижений техники и нашего практического опыта. Однако, в силу многообразия подложек и особых условий на объектах, покупатель/строитель (исполнитель работ) не освобождается от ответственности по проверке пригодности наших материалов для конкретных целей и определенных объектных условий. При выходе в свет новой редакции данная техническая информация утрачивает силу.

ООО «ДАВ - Руссланд» · ул. Авангардная, д.3 · RU-125493 Москва · Тел. (495) 66-00-849 · Факс (495) 645-57-99 · Internet: www.caparol.ru

ИЧП «Диском» · ул. Лейтенанта Рябцева, 110 · BY-224025 Брест · Тел. (+375) 162 29 80 70 · Факс: (+375) 162 28 85 52 · Internet: www.caparol.by · E-mail: contact@diskom.brest.by

ДП «Капарол Украина» · ул. Карла Маркса, 200А · UA-08170 с. Вита Почтовая, Киевская обл. · Тел.: (+38) 044 379 06 89 · Факс: +38 044 379 06 85 · Internet: www.caparol.ua · E-mail: info@caparol.ua

DAW Geschäftsbereich Berlin · Schnellerstr. 141 · 12439 Berlin · Tel. +49 30 63-946-275 · Fax +49 30 63-946-378 · Internet: <http://www.caparol.de>

